779R
MULTIFUNKTIONSSPACHTEL

PRODUKT BESCHREIBUNG

Der 779R Multifunktionsspachtel ist ein beiger, VOC-konformer, 2K-Universal-Polyesterspachtel zur Verwendung mit Peroxid-Härtern. Er ist für die Verwendung auf blankem Metall, Aluminium, verzinktem Stahl, glasfaserverstärktem Polyester und vielen OEM-Lackierungen und Cromax Grundierungen geeignet.

Multifunktionsspachtel

EIGENSCHAFTEN

01 Besitzt eine feine, homogene Struktur.

02 Haftet sehr gut auf blankem Stahl.

03 Bietet flexible Trocknungsoptionen, einschließlich Infrarot, auch bei verzinkten Untergründen.

04 Ermöglicht einfaches und schnelles Füllen.

05 Trägt zur Produktivitätssteigerung bei

06 Ermöglicht einfaches Schleifen und hinterlässt ein glattes Finish.

779R

MULTIFUNKTIONSSPACHTEL

Product preparation - application STANDARD

Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen und gereinigt.
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene und gereinigte Flächen.
Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen und gereinigt.
Ausgehärtete 2K Füller oder 2K Epoxy Grundierfüller geschliffen und gereinigt.

	5-25°c		25-35°c	
	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
779R	100 %	100	100 %	100
762R / BPO RED	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
BPO BLUE	-	-	1 - 2 %	1 - 2

Verarbeitungszeit bei 20°C: 7 Min. - 8 Min.

Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen und Lufteinschlüsse vermeiden.

	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 Min. - 30 Min.	-
25 - 35 °C	-	15 Min. - 30 Min.

Empfehlung für Infrarotgeräte mit kurzwelligem Strahler
Halbe Leistung: 2 - 3 Min.

Grobschliff P80 - P120
Feinschliff P180 - P240

VOC Spritzspachtel (außer bei verzinktem Blech)
Grundierung
Grundierfüller
Füller
Wenn ein feiner Spachtel erforderlich ist, dasselbe Produkt erneut auftragen.

VOC-konform

2004/42/IIB(b)(250) 150: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(b)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 250 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 150 g/l.

779R

MULTIFUNKTIONSSPACHTEL

Produkte

779R Multifunktionsspachtel

762R Härter für Polyesterspachtel 759R, 769R, 779R
BPO Härtepaste blau
BPO Härtepaste rot

Nach Gebrauch mit einer geeigneten lösemittelhaltigen Reinigungsverdünnung reinigen.

Hinweis

- Nicht mehr als die empfohlene Härtermenge zugeben, um Ausblutungserscheinungen und Fleckenbildung zu vermeiden.
- Nicht auf 1K-Grundierungen, Wash Primer oder thermoplastischen Acryl-Lacken auftragen.
- Nicht nass schleifen.
- Mindestreaktionstemperatur +5°C.
- 779Rc Universal Polyesterspachtel + 764R Härter für Polyesterspachtel sind erhältlich für Spachtelspender 767R.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.