

# 779R

## MULTI-FUNCTION PUTTY



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Multi-Function Putty 779R, conform de VOS-richtlijn, is een beige universele 2K-polyesterplamuur voor gebruik met een peroxide-activator. Hij is geschikt voor onbehandeld metaal, aluminium, verzinkt staal, glasvezel polyester en veel OEM-fabriekslakken en Cromax onderlagen.

### Multi-Function Putty

### EIGENSCHAPPEN

- 01 Heeft een fijne homogene structuur.
- 02 Biedt prima hechting op blank staal.
- 03 Flexibele droogmogelijkheden, inclusief infrarood, zelfs met gegalvaniseerde ondergronden.
- 04 Zorgt voor makkelijke, snelle vulling.
- 05 Draagt bij aan verbetering van de productiviteit.
- 06 Laat zich makkelijk schuren en geeft een glad eindresultaat.


## 779R

# MULTI-FUNCTION PUTTY

### Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd  
 Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd  
 Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd  
 Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd  
 Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd  
 Volledig uitgeharde 2K Surfacer of 2K Epoxy Primer-Surfacer geschuurd en gereinigd



	5-25°C		25-35°C	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
<b>779R</b>	100 %	100	100 %	100
<b>762R / BPO RED</b>	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
<b>BPO BLUE</b>	-	-	1 - 2 %	1 - 2



Houdbaarheid bij 20°C: 7 min - 8 min



Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min	-
<b>25 - 35 °C</b>	-	15 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur  
 Half vermogen: 2 - 3 min



Grof schuren P80 - P120  
 Eind schuren P180 - P240



VOC Spuitplamuur (behalve gegalvaniseerde panelen)  
 Primer  
 Primer-Surfacer  
 Surfacer  
 Als een fijne Plamuur is vereist, gebruik ditzelfde product opnieuw.

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 150: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 150 g/l.

## 779R

# MULTI-FUNCTION PUTTY

## Producten

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

## Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.
- 779Rc Universal Polyester Putty + 764R Polyester Putty Verharder zijn geschikt voor doseertoestel 767R.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.