3060S
EFFICIENCY CLEAR

PRODUKTBESKRIVELSE

Den nye hurtigtørkende klarlakken som gir fantastiske resultater
Med rask tørketid og flotte resultater gir den nye 2K-klarlakken deg en reell produktivitetsfordel. Cromax High Efficiency Clear 3060S er svært allsidig og enkel å bruke og gjør bilen vakker på et blunk!

Gjør effektivitet til din superkraft

EGENSKAPER

01 Suverent resultat – uansett forhold

02 Høy produktivitet med forskjellige hurtigtørkealternativer: tørking på 15 min @60 °C, tørking på 30 min @40 °C, 2–3 timers lufttørking

03 Egnet for både løsemiddelbaserte og vannfortynnbare basefarger.

04 Fritt valg av eksisterende aktivatorer og tynnere

05 Egner seg for alle typer reparasjoner, fra smart repair og delelakkeringer til generelle reparasjoner

TEKNISK DATABLAD

3060S

EFFICIENCY CLEAR

Product preparation - application STANDARD - XK

Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Centari Basecoats: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring

	Standard	
	Volum	Vekt
3060S	4	100
XK203 / XK205 / XK206	1	27
AB380 / AB385 / XB383 / XB387 / XB390	15 %	17

Brukstid ved 20°C: 1 t 30 min - 2 t

	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Luftkappe trykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk

med mellomavluftning: 2 min - 5 min
siste avluftning: 2 min - 5 min

	XK203 / XK205 / XK206
18 - 22 °C	2 t - 3 t
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min

Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 - 10 min

VOC-tilpasset — Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

TEKNISK DATABLAD

3060S

EFFICIENCY CLEAR

Product preparation - application STANDARD HS

Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Centari Basecoats: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring

	Standard	
	Volum	Vekt
3060S	3	100
256S / AK260	1	34
AB380 / AB385 / XB383 / XB387 / XB390	10 %	12

Brukstid ved 20°C: 1 t 30 min - 2 t

	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Luftkappe trykk

Se produsentens instruksjoner

2 Strøk

med mellomavluftning: 2 min - 5 min
siste avluftning: 2 min - 5 min

Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 - 10 min

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

TEKNISK DATABLAD

3060S

EFFICIENCY CLEAR

Produkter

3060S High Efficiency Clear

XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

AK260 High Solids Activator

256S Activator Fast

XB383 Standard Thinner

XB387 HI-Temp Thinner

XB390 Very Slow Thinner

AB380 MS Standard Thinner

AB385 MS HI-Temp Thinner

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Chromaweb og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 14 - 16 s ved 20°C

50 - 65 µm

Teoretisk dekk-evne

395 - 400 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig aktivator karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.

Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

TEKNISK DATABLAD

3060S

EFFICIENCY CLEAR

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Åpnet herder emballasje må lukkes godt straks etter bruk, da dette produktet ellers vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, og miste sine herderegenskaper.
- utflekkingsreparasjoner krever bruk av en spesifikk blandetynner. Bruk AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner. For mer detaljert prosessinformasjon, se det tekniske databladet til AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner.
- Ved Semi-Fleksible systemer kan 10% med 805R Flexible Additive tilsettes i stammaterialet. Activator og Thinner forholdet forblir det samme.
- Toning av 3060S er mulig.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .