CC6770
ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR

PRODUKTBESKRIVELSE

Takket være patentert Axalta-harpiksteknologi hjelper CC6770 Ultra Performance Energy System Clear verksteder med å optimere arbeidsflyten, spare energi og øke gjennomstrømningen samtidig som den leverer robust ytelse og en eksepsjonell finish.Produktet er enkel å påføre, og gir et slitesterkt utseende som oppfyller OEM-spesifikasjonene. Øker samtidig motstanden mot riper, kjemikalier og påkjenninger avledet av været.

Som en del av Ultra Performance Energy System er denne klarlakken designet for å kombinere produktivitet og kvalitet samtidig som den sparer energi.

EGENSKAPER

01 Det er ikke nødvendig å aktivere Cromax® baselakker.

02 Fleksibel påføring i 1,5 eller 2 strøk for å møte OEM-spesifikasjoner

03 Utmerket vertikal stabilitet

04 Enestående fylleevne for å dekke støvpartikler

05 Ultrarask tørking ved lavere temperaturer: 40 - 45 °C / 10 - 15 min eller 20 °C / 30 - 55 min

06 Gir utmerket motstand mot riper, kjemikalier og vær takket være patentert Axalta-harpiksteknologi

07 Kan tones med Cromax Tinted Clearcoat Additives for å møte spesielle OEM-farger

08 Kan brukes på plastdeler uten tilsetning av Cromax® AZ9405 Elastic Additive.

TEKNISK DATABLAD

CC6770

ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR

Product preparation - application STANDARD

Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring
<Baselakksystemer>: Overflater må tørkes / luftes av i samsvar med TDS før påføring

Klarlakk		Aktivator	
Volum	Vekt	Volum	Vekt
2	100	1	52
CC6770	CC6770	AR7701 AR7705 AR7702 AR7703 AR7706	AR7701 AR7705 AR7702 AR7703 AR7706

det er mulig å bruke en seinere herder hvis det er fare for defekter ved høy luftfuktighet.
det er mulig å bruke en raskere herder hvis tørk er for sein, eller været er for tørt (lav luftfuktighet).

ved 20°C: 45 min - 1 t

	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
Sprøytes med høyt trykk	1.2 - 1.3	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner

0.5 + 1 1 sprøyteoperasjon 1'ste: tynt og lukket 2'dre: normalt	uten mellomavluftning siste avluftning: 3 min - 5 min ved 20°C
2 Strøk	med mellomavluftning: 0 min - 2 min ved 20°C siste avluftning: 3 min - 5 min ved 20°C

Om valg av tørkemetode, se egen side

Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./ltr

TEKNISK DATABLAD

CC6770

ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR

Produkter

CC6770 Ultra Performance Energy System Clear

AR7701 Energy Activator Fast

AR7705 Energy Activator Medium Fast

AR7702 Energy Activator

AR7703 Energy Activator HT/HH

AR7706 Energy Activator HT/HH Very Slow

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Chromaweb og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 14 - 16 s ved 20°C

45 - 55 µm 1.5 strøk
50 - 60 µm 2 Strøk

Teoretisk dekk-evne	513 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse Grunnet forskjellig aktivator karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere. Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.

TEKNISK DATABLAD

CC6770

ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR

Utetemperatur		< 5°C	5 - 25°C	25°C - 35°C	> 35°C
STANDARD*	Luft tørk	AR7701 45 - 55 min	AR7705 30 - 45 min	AR7703 35 - 45 min	AR7706 35 - 45 min
	Tørking ved lav temperatur 10-15 min ved 40-45°C	AR7705	AR7702	AR7703	AR7706
	Optimal lav tørking 5-10 min på 60-65°C	AR7705	AR7702		

det er mulig å bruke en raskere herder,hvis tørk er for sein, eller om luftfuktigheter er for lav.
det er mulig å bruke en seinere herder,hvis det er fare for defekter pga høy luftfuktighet.



CC6770 Ultra Performance Energy System Clear kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping

Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Luftfuktighet gir en akselererende innflydelse både til tørkeegenskapene og til potlife.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Lukk kannen med klarlakk og herder godt rett etter bruk, da begge produkter kan reagere med luftfuktighet og vann og dermed miste sine herderegenskaper.
- Etter at klarlakk og herder emballasje har blitt åpnet, vil kun 1 mnd. garantert lagringsbestandighet være gjeldene.
- Kan også brukes over Centari Basecoat
- Innfarging av CC6770 Ultra Performance Energy System Clear er mulig
- CC6770 Ultra Performance Energy System Clear kan ikke matteres
- utflekkingsreparasjoner krever bruk av en spesifikk blandetynner. Bruk AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner. For mer detaljert prosessinformasjon, se det tekniske databladet til AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner.

TEKNISK DATABLAD

CC6770

ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM CLEAR

Consult Safety Data Sheet prior to use. Observe the precautionary notices displayed on the container.

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .