VR-1122
EXPRESS VALUECLEAR VOC

PRODUKTBESKRIVELSE

VR-1122 Express ValueClear VOC er en 2K klarlakk med høyt tørrstoffinnhold utviklet for bruk med VOC Value Activators, og gir akselerert og jevn herdeevne. Utviklet for både små og større reparasjoner med utmerket flyt og utjevningsegenskaper. Den er konstruert for allsidighet og gir slitesterke og høyglansende topplakker med pålitelige resultater i de fleste verkstedmiljøer.

Kostnadseffektiv, fleksibel i bruk

EGENSKAPER

01 VOC-kompatibel 2K klarlakk.

02 Standard blandingsforhold 2:1 pluss 5 % tynner.

03 Enkel påføring uansett type lakkeringsboks.

04 Kan påføres over Cromax baselakker.

05 Poleringsegenskapene forbedres.

TEKNISK DATABLAD

VR-1122

EXPRESS VALUECLEAR VOC

Product preparation - application STANDARD

Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Cromax Basecoat Systems: Surfaces must be dried / flashed-off in accordance with TDS before application
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring

Klarlakk		Aktivator		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
2	100	1	52	5 %	7
VR-1122	VR-1122	VR-1129 VR-1131 VR-1132	VR-1129 VR-1131 VR-1132	XB390 XB387	XB390 XB387

ved 20°C: 45 min - 1 t

	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Luftkappe trykk

Se produsentens instruksjoner

2 Strøk

med mellomavluftning: 5 min - 10 min ved 20°C
siste avluftning: 5 min - 10 min ved 20°C

0.5 +
1 sprøyteoperasjon
1'ste: tynt og lukket
2'dre: normalt

uten mellomavluftning
siste avluftning: 5 min - 10 min ved 20°C

	VR-1129 / VR-1131 / VR-1132
20 °C	8 t - 16 t
50 - 55 °C	25 min - 40 min
60 - 65 °C	20 min - 35 min

Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min
Full styrke: 10 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./ltr

TEKNISK DATABLAD

VR-1122

EXPRESS VALUECLEAR VOC

Produkter

VR-1122 Express ValueClear VOC

VR-1129 ValueActivator Very Fast

VR-1130 ValueActivator Fast

VR-1131 ValueActivator

VR-1132 ValueActivator Slow

XB390 Very Slow Thinner

XB387 HI-Temp Thinner

AK350 Fade-Out Thinner

Produktblanding

	Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Chromaweb og i hvert enkelt TDS.
	DIN 4: 16 - 19 s ved 20°C
	50 - 60 µm 2 Strøk 45 - 55 µm 1.5 strøk
Teoretisk dekk-evne	490 - 495 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse Grunnet forskjellig aktivator karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere. Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.
	Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

TEKNISK DATABLAD

VR-1122

EXPRESS VALUECLEAR VOC

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Lukk herder emballasje godt rett etter bruk, da denne type produkt vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, produktet vil da kunne miste sin herderegenskaper.
- Cromax VR-1130 kan også brukes til aktivering under spesifikke omstendigheter, men er ikke det foretrukne alternativet.
- Kan også brukes over aktivert Centari Basecoat.
- Ved Semi-Fleksible systemer kan 10% med 805R Flexible Additive tilsettes i stammaterialet. Activator og Thinner forholdet forblir det samme.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .