

42R - 44R - 46R 1K QUICKPRIME



DESCRIERE PRODUS

1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R este un produs universal, disponibil de asemenea în culorile gri închis și albicios, livrat în doze de pulverizare de 400 ml. Este conceput pentru perforații mici de la șlefuire prea intensă, inclusiv pentru aplicarea pe metalul gol. Face parte din ValueShade, care constituie substratul optim pentru orice vopsea de acoperire superioară.

Grund de tratare a suprafeței reactiv universal

CARACTERISTICI

- 01** Adecvat pentru izolarea perforațiilor mici de la șlefuire prea intensă.
- 02** Disponibil în culorile albicios, gri și gri închis.
- 03** Furnizează o foarte bună rezistență la coroziune.
- 04** Poate fi utilizat ca grund fără șlefuire.
- 05** Face parte din conceptul ValueShade.
- 06** Furnizează excelente proprietăți de legare chimică pe metal feros și aliaje ușoare șlefuite, cu excepția oțelului inoxidabil.

FIȘA TEHNICĂ

42R - 44R - 46R


1K QUICKPRIME



Product preparation - application STANDARD




Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.




Zone mici șlefuite până la tabla goală, ex: canturi și muchii.
Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.
Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată
Primer OEM (e-coat), șlefuit și curățat



Agitați înainte de utilizare. (agitați cel puțin 2 minute)
Dupa omogenizare efectuați o cartelă test.



Nu se aplică.




1 - 3 straturi

aerare finală: 15 min - 8 oră



Dacă se dorește o șlefuire ușoară cu burete moale ultra-fin.



Surfacer 2K
Baza vopsea Centari + Lac incolor
Vopsea 2K

Conform directivei COV

2004/42/IIB(e)(840) 695: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(e)) în formă gata de folosire este maximum 840 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 695 g/l.

FIȘA TEHNICĂ

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME




Produse


42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 μ m per strat



Dupa utilizare, intoarce doza cu capul in jos si pulverizeaza usor pentru a curata diuza.

Indicații

- Materialul trebuie sa fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.
- Nu acoperiți cu poliester, epoxi sau produse pe bază de apă.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.