

# 769R

## POLYESTER PUTTY FINE



### DESCRIERE PRODUS

Polyester Putty Fine 769R este un chit poliesteric de finisare 2K, care este livrat împreună cu un activator peroxidic. Este recomandat pentru utilizarea pe o varietate de substraturi, inclusiv oțel liber, aluminiu, poliester cu fibre de sticlă și numeroase finisaje OEM și substraturi Cromax.

**Chit poliesteric fin de finisare**

### CARACTERISTICI

- 01** Permite șlefuirea ușoară, rezultatul fiind un finisaj neted.
- 02** Furnizează o foarte bună aderență la oțelul liber și la o varietate de alte substraturi.
- 03** Conferă o flexibilitate excelentă.
- 04** Asigură o umplere facilă și rapidă, cu aplicare versatilă.
- 05** Adecvat pentru uscarea IR de durată scurtă și medie.
- 06** Are o structură fină, omogenă.

# FIȘA TEHNICĂ

## 769R




## POLYESTER PUTTY FINE

### Product preparation - application STANDARD



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Oțel gol sau aluminiu moale, șlefuite și curățate  
Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată  
Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.  
Substraturi poliesterice ranforsate cu fibră sticlă, fără agenți de modelare, șlefuite și curățate.  
Piese din plastic acoperite cu primer-surfacer plastic.



	5-25°C	25-35°C	
	Greutate	Greutate	Greutate
<b>769R / 769Rc</b>	100	100	100
<b>762R / BPO RED / 764R</b>	1 - 2	1	-
<b>BPO BLUE</b>	-	-	1 - 2



Durata de viață la 20°C: 7 min - 8 min



Aplicați o peliculă netedă imediat după amestecare, evitând intrarea aerului.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min	-
<b>25 - 35 °C</b>	-	15 min - 30 min



Ghid pentru echipament IR cu unde scurte/medii  
Putere medie: 2 - 3 min



P180 - P240



Chit Pistolabil COV (cu excepția elementelor galvanizate)  
Primer  
Primer-Surfacer  
Filler

Conform directivei COV

2004/42/IIB(b)(250) 175: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(b)) în formă gata de folosire este maximum 250 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 175 g/l.

# FIȘA TEHNICĂ

## 769R



## POLYESTER PUTTY FINE

### Produse

769R Polyester Putty Fine

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Curățați după utilizare cu un diluant adecvat de curățare, pe bază de solvent.

### Indicații

- Nu adăugați mai mult întăritor decât este recomandat, pentru a evita curgerea sau pătarea.
- Nu aplicați peste primer 1K, primer de decapare sau finisări termoplastice acrilice.
- Nu șlefuiți pe ud.
- Temperatura de reacție ar trebui să fie de cel puțin +5°C.
- Pe substraturi galvanizate aplicați 779R / 759R.
- Chitul Poliesteric Universal 769c + Activatorul pentru chit poliesteric 764R este disponibil pentru dispenserul 767R.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.