

# 779R MULTI-FUNCTION PUTTY



## DESCRIERE PRODUS

779R Multi-Function Putty este un chit de poliester 2K universal, de culoare bej, compatibil cu COV, pentru utilizare cu un activator peroxidic. Este adecvat pentru utilizarea pe metal, aluminiu, oțel galvanizat, poliester cu fibre de sticlă și multe finisaje OEM și substraturi Cromax.

## Chit multifuncțional

## CARACTERISTICI

- 01** Are o structură omogenă, fină.
- 02** Prezintă o foarte bună aderență la oțelul netratat.
- 03** Oferă opțiuni de uscare flexibile, inclusiv cu infraroșu, chiar și pentru substraturi galvanizate.
- 04** Asigură o umplere facilă și rapidă.
- 05** Ajută la îmbunătățirea productivității.
- 06** Permite șlefuirea ușoară, lăsând un finisaj uniform.

# FIȘA TEHNICĂ

## 779R

## MULTI-FUNCTION PUTTY



### Product preparation - application STANDARD



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Oțel gol șlefuit și curățat.  
Elemente din oțel galvanizat sau aluminiu, șlefuite și curățate  
Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată  
Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.  
Substraturi poliesterice ranforsate cu fibră sticlă, fără agenți de modelare, șlefuite și curățate.  
Surfacere Acrilice 2K 2K complet uscate sau Primer-Surfacer Epoxy 2K șlefuite și curățate



	5-25°C		25-35°C	
	Volum	Greutate	Volum	Greutate
<b>779R</b>	100 %	100	100 %	100
<b>762R / BPO RED</b>	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
<b>BPO BLUE</b>	-	-	1 - 2 %	1 - 2



Durata de viață la 20°C: 7 min - 8 min



Aplicați o peliculă netedă imediat după amestecare, evitând intrarea aerului.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min	-
<b>25 - 35 °C</b>	-	15 min - 30 min



Ghid pentru echipament IR cu unde scurte/medii  
Putere medie: 2 - 3 min



Șlefuire grosieră P80 - P120  
Șlefuire finală P180-240



Chit Pistolabil COV (cu excepția elementelor galvanizate)  
Primer  
Primer-Surfacer  
Filler  
Dacă este necesar un chit fin, aplicați același produs din nou.

Conform directivei COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(b)) în formă gata de folosire este maximum 250 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 150 g/l.

# FIȘA TEHNICĂ

## 779R



## MULTI-FUNCTION PUTTY

### Produse

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Curățați după utilizare cu un diluant adecvat de curățare, pe bază de solvent.

### Indicații

- Nu adăugați mai mult întăritor decât este recomandat, pentru a evita curgerea sau pătarea.
- Nu aplicați peste primer 1K, primer de decapare sau finisări termoplastice acrilice.
- Nu șlefuiți pe ud.
- Temperatura de reacție ar trebui să fie de cel puțin +5°C.
- Chitul Poliesteric Universal 779Rc + Activatorul pentru Chit Poliesteric 764R este disponibil pentru dispenserul 767R.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.