

799R

VOC SPRAY PUTTY



DESCRIERE PRODUS

VOC Spray Putty 799R este un chit de finisare 2K, gri - bej pulverizabil, care este livrat împreună cu un activator peroxidic. Este recomandat pentru utilizarea pe oțelul liber și poliester cu fibre de sticlă.

CARACTERISTICI

- 01 Ajută la creșterea productivității.
- 02 Are o structură fină, omogenă.
- 03 Aplicare simplă, cu bun control al tasării.
- 04 Conferă înalte proprietăți peliculogene.
- 05 Permite șlefuirea ușoară, rezultatul fiind un finisaj neted.
- 06 Se usucă rapid și ușor.
- 07 Adecvat pentru uscarea IR.

FIȘA TEHNICĂ

799R




VOC SPRAY PUTTY

Product preparation - application STANDARD



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.
Substraturi poliesterice ranforsate cu fibră sticlă, fără agenți de modelare, șlefuite și curățate.
Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată
Surfacere Acrilice 2K 2K complet uscate sau Primer-Surfacer Epoxy 2K șlefuite și curățate
Primer OEM (e-coat), șlefuit și curățat
Oțel, oțel galvanizat și aluminiu, șlefuite și curățate, acoperite cu primer și apoi cu Surfacer 2K



	Volum	Greutate
799R	100	100
AXT550 / AXT560	5	3.6



Durata de viață la 20°C: 20 min



	Duză	Presiune aplicare	
Conform	2 - 2.5	2 - 3 bar	presiune intrare în pistol

vezi instrucțiunile producătorului



1 - 5 straturi
fără aerare intermediară
înainte de uscare: 5 min - 10 min



	AXT550 / AXT560
20 °C	2 oră
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Ghid pentru echipament IR cu unde scurte/medii
Putere medie: 10 - 12 min



Șlefuire grosieră: P80 - P120.
Șlefuire finală: P240 - P360



Primer
Primer-Surfacer
Filler

Conform directivei COV

2004/42/IIB(b)(250) 250: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(b)) în formă gata de folosire este maximum 250 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 250 g/l.

FIȘA TEHNICĂ

799R




VOC SPRAY PUTTY

Produse

799R VOC Spray Putty

AXT550 Hardener For 2K Spray Putty

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty



500 - 600 μm este posibilă grosime film vopsea până la 1000 μm



Curățați după utilizare cu un diluant potrivit pentru spălat pistoale.

Indicații

- Materialul trebuie să fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.
- Nu aplicați peste primer 1K, primer de decapare sau finisări termoplastice acrilice.
- Nu șlefuiți pe ud.
- Materialele poliesterice au un termen de depozitare limitat. Se depozitează în loc răcoros și trebuie utilizate în termen de 12 luni pentru rezultate maxime.
- Omogenizați bine manual înainte de a pune cutia pe mașina de amestecat.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.