759R
UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Universal Polyester Putty 759R es una masilla beige 2K de relleno y acabado, que cumple la legislación VOC. Recomendada para acero desnudo, acero galvanizado, poliéster reforzado con fibra de vidrio y numerosos acabados OEM y fondos Cromax.

Masilla de poliéster universal

CARACTERÍSTICAS

01 Excelente flexibilidad.

02 Estructura fina y homogénea.

03 Alta cubrición.

04 Buena adherencia sobre acero desnudo y diferentes substratos.

05 Lijado fácil - deja un acabado uniforme sin burbujas de aire.

06 Relleno fácil y rápido sin descolgado.

FICHA TÉCNICA

759R

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Preparación del producto - aplicación ESTÁNDAR

Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Metal desnudo lijado y limpio
Paneles de acero galvanizado o aluminio, lijados y limpios.
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.
Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.
Aparejos 2K o Imprimación-Aparejo 2K Epoxi totalmente curados, lijados y limpios

	5-25°C	25-35°C	
	Peso	Peso	Peso
759R / 759Rc	100	100	100
762R / BPO RED / 764R	1 - 2	1	-
BPO BLUE	-	-	1 - 2

Vida de la mezcla a 20°C: 5 min - 8 min

Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.

	762R / BPO RED / 764R	BPO BLUE
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min

Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 - 3 min

Lijado grueso P80 - P120
Lijado final P180 - P240

VOC masilla en aerosol (excepto piezas galvanizadas)
Imprimación
Imprimación-aparejo
Aparejo
Si se necesita otra capa, volver a aplicar encima.

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 150 g/li.

FICHA TÉCNICA

759R

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Productos

759R Universal Polyester Putty

762R Activator for Polyester
BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red

Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- No lijar en húmedo.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.
- La Masilla de Poliéster Universal 759Rc + el Activador para Masilla de Poliéster 764R están disponibles para el dispensador 767R.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.