

# 779R

# MULTI-FUNCTION PUTTY



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

779R Multi-Function Putty es una masilla de poliéster 2K, universal, de color beige, que cumple la legislación VOC y que se utiliza con un activador de peróxido. Es apta para su uso en metal desnudo, aluminio, acero galvanizado, poliéster de fibra de vidrio, y en numerosos acabados OEM y fondos Cromax.

**Masilla polivalente**

## CARACTERÍSTICAS

- 01** Presenta una estructura fina y homogénea.
- 02** Muy buena adherencia sobre acero desnudo.
- 03** Opciones de secado flexibles, incluyendo IR, incluso con substratos galvanizados.
- 04** Relleno fácil y rápido.
- 05** Mejora la productividad.
- 06** Fácil lijado, logra un acabado uniforme.

# FICHA TÉCNICA

## 779R

## MULTI-FUNCTION PUTTY



### Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Metal desnudo lijado y limpio  
Piezas de acero galvanizado o aluminio suave lijados y limpios  
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios  
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.  
Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.  
Aparejo 2K o Imprimación-Aparejo Epoxy 2K totalmente seco, lijado y limpio



	5-25°C		25-35°C	
	Volumen	Peso	Volumen	Peso
<b>779R</b>	100 %	100	100 %	100
<b>762R / BPO RED</b>	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
<b>BPO BLUE</b>	-	-	1 - 2 %	1 - 2



Vida de la mezcla a 20°C: 7 min - 8 min



Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min	-
<b>25 - 35 °C</b>	-	15 min - 30 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.  
Media potencia : 2 - 3 min



Lijado grueso P80 - P120  
Lijado final P180 - P240



VOC masilla en aerosol (excepto piezas galvanizadas)  
Imprimación  
Imprimación-aparejo  
Aparejo  
Si se necesita otra capa, volver a aplicar encima.

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 150 g/li.

# FICHA TÉCNICA

## 779R

## MULTI-FUNCTION PUTTY



### Productos

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

### Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- No lijar en húmedo.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.
- La Masilla de Poliéster Universal 779Rc + el Activador para Masilla de Poliéster 764R están disponibles para el dispensador 767R.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.