

# AZ9550 - AZ9550A

## HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Aditivo AZ9550 - AZ9550A HP es un aditivo de difuminado ideal para su uso con los barnices Cromax de nueva generación. Permite conseguir sin esfuerzo un acabado de difuminado suave e invisible.

Un aditivo de difuminado idóneo para usar con los Barnices Cromax de última generación.

### CARACTERÍSTICAS

- 01 Sistema rápido y fácil para suavizar las áreas de transición.
- 02 Fácil pulido.
- 03 Parte del concepto de reparación rápida.
- 04 Acabado final de alta calidad.

# FICHA TÉCNICA

AZ9550 - AZ9550A




## HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

### Product preparation - application Estándar



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



| Puede usarse con: |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 2K activado       | Barniz VOC High Performance CC6500            |
| 2K activado       | Barniz Ultra Performance Energy System CC6750 |
| 2K activado       | 3060S EFFICIENCY CLEAR                        |

Consulte las instrucciones recomendadas en las páginas siguientes.



No es aplicable

Cumple la legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

# FICHA TÉCNICA

AZ9550 - AZ9550A



## HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

### Product preparation - application Envase aerosol




Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



| Puede usarse con: |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 2K activado       | Barniz VOC High Performance CC6500            |
| 2K activado       | Barniz Ultra Performance Energy System CC6750 |
| 2K activado       | 3060S EFFICIENCY CLEAR                        |

Consulte las instrucciones recomendadas en las páginas siguientes.



No es aplicable

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 810: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 810 g/li.

# FICHA TÉCNICA

**AZ9550 - AZ9550A**



## HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

### Método de difuminado para barniz VOC



Pulir la zona de difuminado con un compuesto de pulido grueso y eliminar todos los residuos. Lijar la zona de transición hacia la zona de difuminado con p.ej. un disco de acabado fino P3000 de 3M Trizact o similar. Limpiar la zona preparada con Limpiador Final Base Agua 3911WB.

Mix CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear according the TDS recommendations. Overcoat Basecoat with ready-to-spray CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear. Fade-out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.

Aplicar el Diluyente para Difuminado High Performance AZ9550 puro, antes de 5 minutos, en varias manos finas, con presión reducida (si se utiliza pistola) en la zona pulida. Disolver el pulverizado y suavizar la zona de transición del barniz. Secar siguiendo las indicaciones de la Ficha Técnica del barniz correspondiente. El secado adicional de la zona de difuminado mediante IR podría reducir el riesgo de desprendimiento.

Si es necesario, la zona de transición se puede lijar suavemente después de secar y enfriar, dependiendo del acabado que se quiera conseguir, p.ej. con 3M Trizact P3000 o similar.

Pulir con una pulidora rotativa. Controle la presión de contacto y la dirección de la rotación desde la zona donde se ha aplicado el barniz hasta la zona de difuminado.

# FICHA TÉCNICA

**AZ9550 - AZ9550A**




## HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

### Productos

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner  
AZ9550A High Performance Fade-Out Thinner

### Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Chromaweb y en las fichas técnicas específicas.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

### Observaciones

- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner should be used with CC6500 High Performance VOC Clear, CC6750 Ultra Performance Energy System Clear or 3060S Efficiency Clear.
- El Diluyente para Difuminados de Alto Rendimiento AZ9550 no se puede mezclar en proporción 1:1 con el Barniz High Performance VOC CC6500 y el CC6750 Ultra Performance Energy System Clear.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.