

679S

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR



PRODUKTBESKRIVNING

Ultra Productive Clear 679S är en 2K-klarlack som bygger på den patenterade Hyper Cure™-tekniken för fläck- och dellackering samt medelstora klarlack över baslack-applicingar. Produkten ger mycket korta torktider och bidrar till att öka produktionen samtidigt som den ger ett utmärkt resultat.

Den mest produktiva icke-VOC-godkända klarlacken med enastående resultat

FAKTA

- 01 Lätt att applicera, ger ett utmärkt, jämnt resultat.
- 02 Utmärkta poleregenskaper.
- 03 Bidrar till ökad produktivitet både vid lufttorkning, härdning vid låga temperaturer och IR-torkning.
- 04 Lufttorkar mycket snabbt och ger korta avluftningstider mellan lagren och härdningscyklerna.
- 05 Mycket produktiv klarlack – utmärkt balans mellan fysisk torkning och korslänkning.
- 06 Kombinerar de bästa egenskaperna hos snabbtorkande och traditionella klarlacker.
- 07 Tack vare att produkten snabbt blir dammfri minskar risken för ytskador på grund av luftföroreningar.

TEKNISKT DATABLAD

679S




ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Product preparation - application STANDARD - LS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Centari Baslackar: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6152

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
679S	2	100	2	100	2	100
123S	1	51	-	-	-	-
125S	-	-	1	51	-	-
126S	-	-	-	-	1	51



Pot life vid 20°C : 3 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 5 min - 10 min



	123S	125S	126S
20 °C	4 tim	5 tim	6 tim
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 8 - 12 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

TEKNISKT DATABLAD

679S




ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Product preparation - application STANDARD - MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Centari Baslackar: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6152

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
679S	3	100	3	100	3	100
256S	1	35	-	-	-	-
AK260	-	-	1	36	1	36
421R * / AB380 / XB383	0.6	19	-	-	-	-
AB380 / XB383	-	-	0.6	18	-	-
AB385 / XB387 / XB390	-	-	-	-	0.6	19

* 421R rekommenderas endast för invändigt & fläckbättringar.



Pot life vid 20°C : 4 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavlutning och slutavlutning: 5 min - 10 min



	256S // 421R	256S // AB380 / XB383	AK260 // AB380 / XB383	AK260 // AB385 / XB387 / XB390
20 °C	3 tim 30 min	4 tim	6 tim 30 min	7 tim 30 min
60 - 65 °C	15 min	15 min	20 min	25 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 8 - 12 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR


Produkter

679S Ultra Productive Clear


123S Fast Activator
125S Standard Activator
126S Slow Activator
256S Activator Fast
AK260 High Solids Activator

421R Varispeed
AB380 MS Standard Thinner
AB385 MS HI-Temp Thinner
XB383 Standard Thinner
XB387 HI-Temp Thinner
XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




ISO 4: 28 - 37 s vid 20°C
DIN 4: 14 - 16 s vid 20°C



50 - 60 µm

Teoretisk täckförmåga

360 - 370 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



679S Ultra Productive Clear kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.