

AU175

FLATTENING BINDER



PRODUKTBESKRIVNING

Flattening Binder AU175 passar för de flesta av Cromax 2K-topplacker och 2K-klarlacker. Produkten gör det lätt att förbereda solida 2K-topplackfärger och 2K-klarlacker i olika proportioner beroende på önskad glansgrad.

Tillför en matt effekt på topplacker eller klarlacker

FAKTA

- 01** Gör det enkelt att förbereda solida 2K-topplackfärger och 2K-klarlacker.
- 02** Kan användas på halvflexibla plastdelar.
- 03** Kan användas tillsammans med Centari 500*, Centari 500 HB*, Centari 501*, Centari 5035, Imron 700*, VR-1120, 1200S*, 679S*, 3050S*, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och CC6600.

FLATTENING BINDER

Product preparation - application 2K Topplacker / 2K Klarlacker (VOC)



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Ytorna måste vara förberedda enligt rekommendationer i TDS för den utvalda produkten.



Topplack	Aktivator	Standard	
Centari 5035	XK205	4	1

BLANDNINGSREGLER FÖR 2K TOPPLACKER

Matta kulörer:

Ersätt bindern med AU175 till 100 %.

- För pastellkulörer i viktförhållandet 0/150 (binder/AU175) behövs.

- För kulörer som endast innehåller 200 g mix/l eller mindre (se Cromax kulörverktyg), är det viktförhållandet 20/80 (binder/AU175) som behövs.

Semi-gloss kulörer:

Mix binder med AU175 i viktförhållandet 50/50.

- Alla andra viktförhållanden lägre än 100 % AU175 är tillåtna och ger semi-gloss kulörer.

Klarlack	Aktivator	Förtunning	Standard		
VR-1120	VR-1132	-	3	1	-
3750S / 3760S	XK206	XB387	4	1	0.5
3800S	XK206	-	4	1	-
CC6400	XK206	AZ9100/ AZ9101	4	1	0.25
CC6600	XK206	AZ9100/ AZ9101	4	1	0.25

BLANDNINGSREGLER FÖR 2K KLARLACKER (VOC)

Matta kulörer

- Blanda klarlack med AU175 i viktförhållandet 20/80 (klarlack/AU175).

Semi-gloss kulörer

Blanda klarlack med AU175 i viktförhållandet 70/30 (klarlack/AU175).

- Alla andra viktförhållande lägre än 70 % AU175 är tillåtna för att uppnå semi-gloss klarlack.

PS5501A 1K Headlight Primer ger en ofärgad film. Helt transparent och ska endast användas tillsammans med ett skyddande skikt av CC5502A 2K Headlight Clear.

Det är viktigt att primernIt is important that the primer homogeneously covers the entire headlight lens.



Refererar till original TDS för den utvalda kvaliteten.

VOC anpassad


2004/42/IIB(e)(840) 600: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 600 g/l

FLATTENING BINDER

Product preparation - application 2K Topplacker / 2K Klarlacker (NON-VOC)



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Ytorna måste vara förberedda enligt rekommendationer i TDS för den utvalda produkten.



Topplack	Aktivator	Förtunning	Standard		
C500	125S	AK321	2	1	0.5
C500 HB	AK260	AK360	3	1	0.6
C501	AK260	AB380	4	1	1
I700	AU270	AU370	4	1	0.5 - 1

BLANDNINGSREGLER FÖR 2K TOPPLACKER

Matta kulörer:

Ersätt bindern med AU175 till 100 %.

- För pastellkulörer i viktförhållandet 0/150 (binder/AU175) behövs.

- För kulörer som endast innehåller 200 g mix/l eller mindre (se Cromax kulörverktyg), är det viktförhållandet 20/80 (binder/AU175) som behövs.

Semi-gloss kulörer:

Mix binder med AU175 i viktförhållandet 50/50.

- Alla andra viktförhållanden lägre än 100 % AU175 är tillåtna och ger semi-gloss kulörer.

Klarlack	Aktivator	Förtunning	Standard		
1200S	125S	AB385//AK360/ XB387/XB390	2	1	0.3
1200S	AK260	AB385//AK360/ XB387/XB390	3	1	0.6
679S	AK260	AB385//AK360/ XB387/XB390	3	1	0.6
3050S	AK260	-	4	1	-
3050S	XK205	-	5	1	-

BLANDNINGSREGLER FÖR 2K CLEARS (NON-VOC)

Matta kulörer

- VR-1120, 3750S/3760S, 3800S, CC6400 och CC6600: blanda klarlack med AU175 i viktförhållandet 20/80 (klarlack/AU175).

- 679S och 3050S: blanda klarlack med AU175 i viktförhållandet 30/70 (klarlack/AU175).

- 1200S: blanda klarlack med AU175 i viktförhållandet 40/60 (klarlack/AU175).

Semi-glans kulörer

Blanda klarlack med AU175 i viktförhållandet 50/50 (klarlack/AU175).

- Alla andra viktförhållanden med AU175 är tillåtna för att uppnå semi-glans klarlack.



Refererar till original TDS för den utvalda kvaliteten.

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

FLATTENING BINDER


Produkter

AU175 Flattening Binder

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



AU175 Flattening Binder kan överlackeras inom 24 timmar, med lätt slipning



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Grad av matthet är beroende på applicering. Ett vått skikt ger högre glans än ett tunnare skikt.
- Många matta OEM kulörer kan finnas i Cromax® kulörverktyg. Alla andra matta kulörer kan uppnås genom ersättning av binder eller klarlack med AU175 som beskrives enligt ovan.
- Det finns inget behov för att tillsätta 805R för att uppnå flexibilitet, AU175 ger tillräckligt med flexibilitet för semi-flexibla plastdetaljer. Full flexibel matt yta kan inte uppnås med denna teknologi.
- Det är inte möjligt att ange blandningsförhållandet för ett exakt glansvärde, då sluresultatet kan variera, beroende på kulör, aktivator, applicering och torkmetod. Mörka kulörer (t.ex svart) behöver alltid mindre AU175 för att uppnå ett specifikt glansvärde än för ljusa kulörer (t.ex vitt).
- Total ersättning av binder med AU175 i en svart kulör (200 g eller mindre mix/l) kan resultera i dålig appliceringsförmåga.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.