

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

BESKRIVNING

Strukturbinder att användas i 2K topplacker eller 2K klarlack.
Sammansättning baserad på en kombination av modifierade akrylhartser.

PRODUKTER

AU177	Strukturbinder Fin
AU179	Strukturbinder Grov

EGENSKAPER

- Transparent bindemedel som kan användas i följande 2K topplacker och 2K klarlack: Centari® 500 HB*, Centari® 501*, Centari® 5035, Imron® 700*, 120S*/1200S*, 679S*, 696S*, 3050S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och CC6600.
- Transparent bindemedel som kan användas i följande Imron® Fleet Line 2K topplacker och Imron® Fleet Line 2K klarlack: Imron® Traffic*, Imron® Elite, Imron® Elite HDC och EL500.

* Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FÖRBEHANDLING

Blandningsanvisningar för 2K topplacker

Matta och grovt strukturerade kulörer:

Tillsätt AU177-AU179 på toppen av vald kvalite/binder i förhållandet 100% till maximum 200%.

- För pastellkulörer är tillägg på 150% AU177-AU179 att rekommendera.
- För kulörer som endast innehåller 200 g mix/l eller mindre (se kulörverkyg), tillägg på 80% till 120 % AU177-AU179 vid behov.

Fint strukturerade kulörer:

Tillsätt AU177-AU179 på toppen av vald kvalitet/bindern i ett blandningsförhållande på 50 %.

- Alla andra viktförhållanden med mindre än 100 % AU177-AU179 kan tillämpas för att erhålla mindre strukturerade/blankare kulörer.

Blandningsanvisningar för Imron® Fleet Line 2K topplacker

Imron® Elite strukturerade:

Tillsätt AU177-AU179 på toppen av binderpaketet (= PT199 + EL580) i ett blandningsförhållande på 50 % till 150 %.

Imron® Elite HDC strukturerade:

Tillsätt AU177-AU179 på toppen av binder (= EL560) i ett blandningsförhållande på 50 % till 150 %

Imron® Traffic* strukturerade:

Tillsätt AU177-AU179 på toppen av binder (= TR530*) i ett blandningsförhållande på 50 % till 150 %

* Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

Blandningsanvisningar för 2K klarlack

Matta och grovt strukturerade kulörer:

Blanda klarlacken med AU177-AU179 i viktförhållande 100/70 (klarlack/AU177-AU179).

- Kombinationen 120S*/AU177-AU179, 1200S*/AU177-AU179 är bara tillåten upp till viktförhållandet 100/60.

Fint strukturerade kulörer:

Blanda klarlacken med AU177-AU179 i viktförhållande 100/50.

- Alla andra viktförhållanden mellan 20% och 70 % tillsättning av AU177-AU179 är tillåtna för att uppnå mindre struktur i högglossiga klarlack.

* Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG.

Blandningsanvisningar för Imron® Fleet Line 2K klarlack

Matta och grovt strukturerade kulörer

Blanda EL500 med AU177-AU179 i viktförhållande 100/70 (klarlack/AU177-AU179).

Fint strukturerade kulörer

Blanda EL500 med AU177-AU179 i viktförhållande 100/50.



- Alla andra viktförhållanden mellan 20% och 70 % tillsättning av AU177-AU179 är tillåtna för att uppnå mindre struktur i högglossiga klarlack.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)


	kulörsystem	Se receptet.	
 	Blandnings-förhållande standard för 2K topplacker anpassad till direktiv 2004/42/EG	Centari® 5035	4
		XK203	1
		Imron® Elite	3
		ET645	1
 	Blandnings-förhållande standard för 2K klarlack anpassad till direktiv 2004/42/EG	ET Thinners	0,4-0.7
		Imron® Elite HDC	3
		ET645	1
		ET Thinners	0,4-0.7
 	Blandnings-förhållande standard för 2K klarlack anpassad till direktiv 2004/42/EG	3550S	4
		XK203	1
		3750S / 3760S	4
		XK203	1
		XB387	0,5
		3800S	4
		XK203	1
		CC6400	4
		XK203	1
		AZ9100	0,25
		CC6600	4
XK203	1		
AZ9100	0,25		
	Applicering Rör/blanda	EL500	4
		ET645	1
Applicering		Se tekniskt datablad för respektive produkt.	
	Rör/blanda	Noggrann omrörning av blandningskulörer, binder och mätteringsbinder krävs före och efter tillsats av aktivator.	
Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse.			

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

	kulörsystem	Se receptet.	
 	Blandnings-förhållande standard för 2K topplacker inte anpassad till direktiv 2004/42/EG	Centari® 500 HB	3
		256S	1
		AK360	0,6
		Centari® 501	4
		256S	1
		AB380	1
		Imron® 700	4-1
		256S	1
		AU370	0,5-1
		Imron® Traffic	4
		ET645	1
		ET Thinners	1
 	Blandnings-förhållande standard för 2K klarlack inte anpassad till direktiv 2004/42/EG	120S	3
		256S	1
		1200S	3
		256S	1
		XB383	0,4
		679S	3
		256S	1
		AB380/XB383	0,6
		696S	3
		256S	1
3050S	3		
256S	1		
3050S	4		
XK203	1		
Applicering		Se tekniskt datablad för respektive produkt.	
	Rör/blanda	Noggrann omrörning av blandningskulörer, binder och matteringsbinder krävs före och efter tillsats av aktivator.	
Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse.			

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FÖRBEHANDLING

Underlaget måste förbehandlas enligt rekommendationer i tekniskt datablad för respektive kvalitet.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Använd ett riktigt lösningsmedelsburet rengöringsmedel för sprutpistoler.

OBSERVERA

- Strukturbinder **skall INTE** blandas i baslack eller grundfärger.
- Man behöver inte tillsätta 805R för att uppnå flexibilitet, AU177 och AU179 har redan tillräckliga plastiska egenskaper för halvhårda plastdetaljer. Strukturerad färg för mjuka plastdetaljer kan inte uppnås med denna teknologi.
- De flesta strukturerade originalkulörerna finns i kulörsystem.
- Rör om strukturbindern noggrant före användning.
- AU177 och AU179 kan blandas i vilket blandningsförhållande som helst.
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.

TEKNISKA DATA

Direktiv 2004/42/EG: 2004/42/II(B)(e)(840)600: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: II(B)(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC.
VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max 600 g/l

SÄKERHET

Denna produkt är klassificerad enligt (EC) 1272/2008 (CLP). Läs säkerhetsdatablad före användning. Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering. Observera varningsmärkningen på burken.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

Alla andra produkter, som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax®. Systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsättningsprodukter som inte tillhör Cromax®, om det inte uttryckligen är angivet.

Samo za profesionalno uporabo. Dane informacije smo skrbno izbrali in zbrali in ustrezajo trenutnemu stanju tehnike. Informacije niso zavezujoče in ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, točnost ter popolnost le teh. Uporabnik je sam dolžan preveriti aktualnost ter primernost uporabe. Intelktualna lastnina informacij kot so patenti, znamke in avtorske pravice je zaščiten. Vse pravice pridržane. Upoštevajte varnostne liste ter opozorila na embalaži. Pridržujemo si pravico, da v vsakem času vsebino informacij brez predhodne najave ali obveze aktualiziramo, spremenimo ali dopolnimo. Določila veljajo brez izjeme tudi za spremembe in dopnila.