

42R - 44R - 46R 1K QUICKPRIME



PRODUKT BESCHREIBUNG

Die Grundierung 42R 1K QuickPrime weiss/1K QuickPrime 44R grau 1K QuickPrime 46R, dunkelgrau ist ein Universeller Grundierfüller und wird in handlichen 400 ml Sprühdosen geliefert. Die Grundierung wurde für kleine Durchschliffstellen, auch auf blankem Metall, entwickelt. Sie gehört zum ValueShade System und bietet den optimalen Untergrund für jeden Decklack.

Universeller ValueShade-Grundierfüller

EIGENSCHAFTEN

- 01** Zur Isolierung kleiner Durchschliffstellen.
- 02** In Hellgrau, Grau und Dunkelgrau erhältlich.
- 03** Bietet sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
- 04** Kann als Nass-in-Nass-Grundierung verwendet werden.
- 05** Teil des ValueShade-Systems.
- 06** Bietet gute Ätzbarkeit auf geschliffenen Eisenmetallen und Leichtmetalllegierungen (mit Ausnahme von Edelstahl).


42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME

Product preparation - application STANDARD




Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.




Kleine Durchschliffstellen bis aufs blanke Blech, z.B. an Ecken und Kanten.
Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene und gereinigte Flächen.
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen und gereinigt.



Vor Gebrauch schütteln (für mindestens zwei Minuten).
Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen.



Nicht zutreffend




1 - 3 Spritzgänge

Endabluf: 15 Min. - 8 Std.



Falls gewünscht, leicht anköpfen mit Soft Pad ultrafein.



2K Füller
Centari Basislack + Klarlack
2K Decklack

VOC-konform

2004/42/IIB(e)(840) 695: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 840 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 695 g/l.

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME

Produkte

42R 1K QuickPrime, Weiss, Sprühdose

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 µm pro Schicht



Nach Beendigung des Sprühvorgangs muss sichergestellt werden, dass das Ventil über Kopf leer gesprüht wird, um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden.

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Nicht mit Polyesterprodukten, Epoxyprodukten oder wasserverdünnbaren Produkten überarbeiten.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.