

800R

KUNSTSTOFF

HAFTVERMITTLER



PRODUKT BESCHREIBUNG

Der transparente 800R Kunststoff-Haftvermittler kann direkt auf unbeschichtetem Kunststoff verwendet werden. Er bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Pkw-Kunststoffteilen im Außenbereich. Der 800R Kunststoff-Haftvermittler ist gebrauchsfertig, kann jedoch auch mit Centari MasterTints oder Imron Fleet Line PowerTints eingefärbt werden.

Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffteilen

EIGENSCHAFTEN

- 01** Bietet ausgezeichnete Haftung auf Pkw-Kunststoffaußenteilen.
- 02** Zur Abtönung mit Centari MasterTints und Imron Fleet Line PowerTints geeignet.
- 03** Kann direkt auf entfettetem, unbeschichtetem Kunststoff angewendet werden.
- 04** Ist gebrauchsfertig.
- 05** Als Aerosol – 800RA – erhältlich.


800R

KUNSTSTOFF HAFTVERMITTLER

Product preparation - application



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.




Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit U005 Imron® Fleet Line Industry Universal Degreaser getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit U005 Imron® Fleet Line Industry Universal Degreaser angefeuchtetes Tuch verwenden.

Oberfläche abwischen, um Verunreinigungen zu lösen und zu entfernen. Sofort mit einem sauberen Tuch abwischen.

Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.

Alle Spuren von Trennmitteln gründlich entfernen.

Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen



Gebrauchsfertig




Nicht zutreffend




	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Zerstäuberdruck

siehe Herstellerangaben



1 - 2 Spritzgänge

mit Zwischenabluft: 5 Min.
Endabluft: 10 Min. - 15 Min.




Elastifizierter 2K Füller

VOC-konform

Diese Produktmischung fällt nicht in den Geltungsbereich der VOC-Richtlinie

800R**KUNSTSTOFF HAFTVERMITTLER****Produkte**

800R Kunststoff Haftvermittler

	2 - 5 µm
--	----------

Theoretische Ergiebigkeit

84 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke
 Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblättern kann die theoretische Ergiebigkeit variieren.
 Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleinstellung, Eingangsdruck usw.



Nach Gebrauch mit einem geeigneten lösemittelhaltigen Pistolenreiniger reinigen.

Hinweis

- Vor Gebrauch schütteln.
- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Kann mit AM Centari MasterTints, Imron Fleet Line PowerTints bis max. 5% eingefärbt werden.
- Für detaillierte Informationen zu geeigneten Kunststoffuntergründen, siehe Cromax Datenblatt Lackierung von Kunststoffuntergründen - CXPlasticSystem.
- Lackierte Kunststoffteile dürfen vor Ablauf einer Frist von 6 Wochen nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Danach ist ein Mindestabstand der Düse von 30 cm zum Objekt einzuhalten.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.