

MONO93

IMRON® FLEET LINE

1K WASHPRIMER



PRODUKT BESCHREIBUNG

Der MONO93 Imron Fleet Line 1K Washprimer ist ein Grundierfüller mit guten Korrosionsschutz- und Fülleigenschaften. Er ist chromatfrei, umweltbewusst und anwenderfreundlich. Der MONO93 Imron Fleet Line 1K Washprimer verfügt über eine hervorragende haftvermittelnde Wirkung auf verschiedenen Metallen.

Grundierfüller mit guten Fülleigenschaften

EIGENSCHAFTEN

- 01** Keine Grundierung erforderlich.
- 02** Liefert guten Decklackstand und gutes Einschmelzen von Sprühnebel auf großen Oberflächen.
- 03** Bietet sehr gute Korrosionsbeständigkeit auf Eisenmetallen.
- 04** Bietet gute Fülleigenschaften.
- 05** Zur Überlackierung mit Imron Fleet Line 2K-Füllern und Decklacken geeignet.




MONO93
IMRON® FLEET LINE
1K WASHPRIMER

Product preparation - application STANDARD NASS-IN-NASS



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Aluminium, geschliffen und gereinigt.
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
Coil-Coating, geschliffen und gereinigt



	Standard		Airmix / airless	
	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
MONO93	1	100	1	100
TH93	0.5	40	0 - 0.35	0 - 28



Nicht zutreffend



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Eingangsdruck
Förderpumpe	1.1	2.5 - 3 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialdruck
Airmix	0.3	90 - 120 bar	Materialdruck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Zerstäuberdruck

siehe Herstellerangaben



Grundierung		Grundierfüller	
1 Spritzgang	matt ablüften	2 - 3 Spritzgänge	mit Zwischenabluf: 5 Min. - 10 Min. Endabluf: 15 Min. - 30 Min.



Grundierung	Grundierfüller
2K Füller	Imron FleetLine 2K Decklack


VOC-konform

2004/42/IIB(c)(780) 780: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 780 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 780 g/l.


MONO93**IMRON® FLEET LINE
1K WASHPRIMER****Produkte**

MONO93 Imron® Fleet Line 1K Washprimer

TH93 Imron® Fleet Line Verdünner 93

Produktmix

Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Chromaweb und im jeweiligen Datenblatt.



DIN 4: 20 - 30 s bei 20°C



15 - 20 µm Grundierung
25 - 30 µm Grundierfüller

**Theoretische
Ergiebigkeit**

290 - 300 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke

Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblättern kann die theoretische Ergiebigkeit variieren.

Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleneinstellung, Eingangsdruck usw.



Nach Gebrauch mit einem geeigneten lösemittelhaltigen Pistolenreiniger reinigen.

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Überschüssiges, gebrauchsfertiges Material sollte nicht in das Originalgebinde zurück geschüttet werden.
- Gründlich von Hand aufrühren bevor das Gebinde in die Mischanlage gestellt wird.
- Keinen Polyesterspachtel oder Epoxid-Grundierfüller auf diesem Produkt auftragen. Aushärtung und Haftung der Polyester und Epoxid-Produkte können beeinflusst werden.
- Haftungs- und Verlaufprobleme werden bei aktiviertem Material, das älter als 5 Tage ist, auftreten.



MONO93

IMRON® FLEET LINE 1K WASHPRIMER

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.