

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC



PRODUKT BESCHREIBUNG

Das spezielle Spachtel-Set für Kunststoffreparaturen PP0480 ist für die Beseitigung von geringfügigen Oberflächenschäden wie Schrammen und Kratzer auf allen gängigen Pkw-Kunststoffteilen im Außenbereich geeignet. Das Spachtel-Set besteht aus zwei Produkten: dem schwarzen Kunststoff-Spachtel PP0481 und der dazugehörigen weißen Härterpaste - BPO Härter.

EIGENSCHAFTEN

- 01** Hohe Flexibilität nach dem Schleifen.
- 02** Schwarzer Spachtel passt farblich zu den meisten Kunststoffaußenteilen.
- 03** Einfache Anwendung.
- 04** Porenfreie, glatte Oberfläche.
- 05** Gute Schleifbarkeit.
- 06** Haftet auf allen gängigen Pkw-Kunststoffaußenteilen.

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC


Product preparation - application STANDARD



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen
 Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen und gereinigt. Für beste technologische Eigenschaften wird die Verwendung von Plastic-Primer bevorzugt. Ein Spritzgang, 10 Minuten Abluftzeit bei 18 - 22°C
 Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit Kunststoff Reiniger getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit Kunststoff Reiniger angefeuchtetes Tuch verwenden



	5-35°C
	Gewicht
PP0481	100
BPO Hardener	2



Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 Min. - 6 Min.




Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen und Lufteinschlüsse vermeiden.



	BPO Hardener
20 °C	30 Min.



P120 - P240
 P120 - P240



Elastifizierter 2K Füller

VOC-konform

2004/42/IIB(b)(250) 240: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(b)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 250 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 240 g/l.

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC

Produkte

PLASTIC PUTTY

BPO Härter



Nach Gebrauch mit einer geeigneten lösemittelhaltigen Reinigungsverdünnung reinigen.

Hinweis

- Nicht mehr als die empfohlene Härtermenge zugeben, um Ausblutungserscheinungen und Fleckenbildung zu vermeiden.
- Nicht auf 1K-Grundierungen, Wash Primer oder thermoplastischen Acryl-Lacken auftragen.
- Nicht nass schleifen.
- Beschädigte PKW-Kunststoffuntergründe sorgfältig reinigen, anschließend die Oberflächenschäden mit P120 - P180 anschleifen.
- Mindestreaktionstemperatur +5°C.
- Zur Erzielung sehr guter Haftungseigenschaften wird der Einsatz eines Plastic Adhesion Promotor 800R/800RA vor Spachtelauftrag bevorzugt. Ein Spritzgang, 10 Min. Abluftzeit.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.