

PS1900

TRANSPARENT SEALER



PRODUKT BESCHREIBUNG

Der PS1900 Transparent Sealer ist ein Zweikomponenten Nass-in-Nass-Isolierfüller zur Anwendung unter Wasserbasislacken. Er kann als Haftvermittler auf Serienlackierungen und ausgehärteten Reparaturlackierungen oder als Mehrfarben-Additiv für Zweikomponenten-Decklacke von Cromax verwendet werden.

Zwischengrund

EIGENSCHAFTEN

- 01 Bietet ausgezeichnete Isolierung.
- 02 Kann als Nass-in-Nass-Zwischengrund-Haftvermittler auf OEM-Lackierungen und ausgehärteten Reparaturlacken verwendet werden.
- 03 Zur Verwendung als Haftvermittler bei Mehrfarbenlackierungen mit 2K-Decklacken geeignet.
- 04 Kann mit PowerTints und Centari MasterTints abgetönt werden.
- 05 Extrem vielseitig.




PS1900

TRANSPARENT SEALER

Product preparation - application STANDARD NASS-IN-NASS



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene und gereinigte Flächen.
Stahlbleche, galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen, gereinigt und mit Washprimer grundiert.



	Kleine oberfläche		Standard		Grosse fläche	
	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
PS1900	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-
ET755	-	-	-	-	1.5	28



Verarbeitungszeit bei 20°C: 1 Std. 40 Min.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.3 - 1.5	2.5 - 3 bar	Zerstäuberdruck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Eingangsdruck
Förderpumpe	1.1	2.5 - 3 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1	0.8 - 1.8 bar	Materialdruck

siehe Herstellerangaben



1 Spritzgang Endabluff: 30 Min. - 1 Tag



Imron FleetLine 2K Decklack
Wasserbasislack

VOC-konform

2004/42/IIB(c)(540) 540: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l.

PS1900

TRANSPARENT SEALER


Produkte

PS1900 Transparent Sealer


ET645 Imron® Fleet Line High Solid Härter, Kurz
 ET650 Imron® Fleet Line High Solid Härter
 ET655 Imron® Fleet Line High Solid Härter, Lang

ET745 Imron® Fleet Line Verdünner, Kurz
 ET750 Imron® Fleet Line Verdünner
 ET755 Imron® Fleet Line Verdünner, Lang

Produktmix



Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Chromaweb und im jeweiligen Datenblatt.



DIN 4: 16 - 18 s bei 20°C



20 - 25 µm pro Schicht

**Theoretische
Ergiebigkeit**

420 - 430 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke
 Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblättern kann die theoretische Ergiebigkeit variieren.
 Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleneinstellung, Eingangsdruck usw.



Nach Gebrauch mit einer geeigneten lösemittelhaltigen Reinigungsverdünnung reinigen.

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Überschüssiges, gebrauchsfertiges Material sollte nicht in das Originalgebinde zurück geschüttet werden.
- Gründlich von Hand aufrühren bevor das Gebinde in die Mischanlage gestellt wird.
- 15 % Weichmacher 805R können dem Füller zugegeben werden. Die Mischungsverhältnisse ändern sich in 3:1 plus 30 - 35 % Verdünnung.
- Centari 600 und Centari 6000 müssen über Nacht ablüften.



PS1900

TRANSPARENT SEALER

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.