

769R

POLYESTER PUTTY FINE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polyester Putty Fine 769R es una masilla fina de acabado, de 2 componentes, a base de poliéster, que viene con un endurecedor de peróxido. Es adecuada para aplicaciones sobre diferentes sustratos, incluyendo acero desnudo, aluminio, poliéster reforzado con fibra de vidrio y numerosos acabados OEM y fondos Cromax.

Masilla de poliéster, de acabado fino

CARACTERÍSTICAS

- 01 Lijado fácil - deja un acabado uniforme.
- 02 Buena adherencia sobre acero desnudo y diferentes sustratos.
- 03 Excelente flexibilidad.
- 04 Relleno fácil y rápido - aplicación versátil.
- 05 Adecuada para secado mediante IR, onda corta y media.
- 06 Estructura fina y homogénea.

FICHA TÉCNICA

769R

POLYESTER PUTTY FINE



Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Acero desnudo o aluminio blando, lijados y limpios
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.
Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.
Piezas plásticas recubiertas con Imprimación Aparejo para plásticos.



	5-25°C	25-35°C	
	Peso	Peso	Peso
769R / 769Rc	100	100	100
762R / BPO RED / 764R	1 - 2	1	-
BPO BLUE	-	-	1 - 2



Vida de la mezcla a 20°C: 7 min - 8 min



Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 - 3 min



P180 - P240



VOC masilla en aerosol (excepto piezas galvanizadas)
Imprimación
Imprimación-aparejo
Aparejo

Cumple la
legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 175: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 175 g/li.

FICHA TÉCNICA

769R

POLYESTER PUTTY FINE



Productos

769R Polyester Putty Fine

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- No lijar en húmedo.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.
- Sobre sustratos galvanizados aplicar 779R / 759R.
- La Masilla de Poliéster Universal 769Rc + el Activador para Masilla de Poliéster 764R están disponibles para el dispensador 767R.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.