

# CC6600

# CROMAX® PRO STAR CLEAR



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El barniz Cromax Pro Star Clear CC6600 se ha diseñado para ser usado sobre la Base bicapa al agua Cromax Pro. Combina una extraordinaria duración del acabado y retención de brillo con una facilidad de aplicación y rapidez de secado, incrementando así la productividad de los talleres. Cromax Pro Star Clear CC6600 se aplica en 1,5 manos y es adecuado para todo tipo de reparaciones.

**Excelente aspecto sobre la Base bicapa al agua Cromax Pro**

## CARACTERÍSTICAS

- 01** Desarrollado para una aplicación en 1,5 manos - también se puede aplicar en 2 manos.
- 02** Rendimiento eficiente del secado con un excelente endurecimiento.
- 03** Formulado para usar sobre las Bases bicapa Cromax.
- 04** Resultados de calidad constante mediante el uso de los aditivos de alto rendimiento AZ9100/AZ9101.
- 05** Mejora la productividad, adecuado para usar con el diluyente Varispeed Ultra.
- 06** Permite una amplia gama de aplicaciones.
- 07** Acabado robusto, de alto espesor, con una excelente durabilidad.

# FICHA TÉCNICA

## CC6600



## CROMAX® PRO STAR CLEAR

### Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Bicapa Cromax Pro / Bicapa Cromax: La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.

Acabados existentes: La superficie debe ser matizada y desengrasada antes de aplicar.



M-6151

	Retoque y reparación panel		Estándar		Gran superficie	
	Volumen	Peso	Volumen	Peso	Volumen	Peso
CC6600	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	36	-	-	-	-
XK205	-	-	1	36	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
430R ***/ 431R **/ AZ9100 / AZ9101	0.2	6	-	-	-	-
AZ9100 / AZ9101	-	-	0.2	6	0.2	6

\* XK203 solo para interiores y retoques. No en piezas horizontales.

\*\* 431R sólo para interiores y retoques. No en piezas horizontales.

\*\*\* 431R se puede sustituir por 430R, ligero impacto negativo en el tiempo de secado



Vida de la mezcla a 20°C: 1 h 30 min



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Presión de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Presión de atomización

Seguir las instrucciones del fabricante



0.5 + 1

1 operación

1ª: fina y cerrada

2ª: normal

con evaporación intermedia: 0 min - 2 min

evaporación final: 5 min - 10 min

2 manos

evaporación intermedia y final: 5 min - 10 min



	XK203/431R	XK203	XK205	XK206
20 °C	2 h 30 min	3 h	5 h	-
60 - 65 °C	15 min	20 min	30 min	40 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.

Media potencia : 5 min

Plena potencia: 10 - 15 min

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(d))) listo al uso es un máximo de 420 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 420 g/li.

# FICHA TÉCNICA

## CC6600



# CROMAX® PRO STAR CLEAR


## Productos

CC6600 Cromax® Pro Star Clear


XK203 Low Emission Activator Fast  
XK205 Low Emission Activator  
XK206 Low Emission Activator Slow

430R Varispeed Thinner  
431R Varispeed Ultra  
AZ9100 Performance Agent  
AZ9101 Performance Agent Slow

## Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Chromaweb y en las fichas técnicas específicas.




ISO 4: 49 - 53 s a 20°C  
DIN 4: 19 - 20 s a 20°C



50 - 60 µm 1,5 manos  
50 - 70 µm 2 manos

## Rendimiento teórico

490 - 505 m<sup>2</sup>/l con un espesor de película seca de 1 micras  
Debido a las diferentes características del activador y las diferentes proporciones de la mezcla lista para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el cálculo del rendimiento teórico podría variar.  
Nota: El consumo práctico de material depende de varios factores, p.ej. la geometría del objeto, la formación de la superficie, el método de aplicación, los parámetros de la pistola, la presión de entrada, etc.



CC6600 Cromax® Pro Star Clear puede ser recubierto antes de 24 horas, sin lijado intermedio



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

# FICHA TÉCNICA

CC6600



## CROMAX® PRO STAR CLEAR

### Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- Añadir tiempo adicional de precalentamiento del objeto.
- El material activado no debe verterse de nuevo en el bote original.
- Cerrar herméticamente el bote del activador inmediatamente después de su uso; ya que este producto reaccionará con el aire húmedo y el agua, y puede perder su efecto endurecedor.
- Cerrar herméticamente el bote del activador inmediatamente después de su uso; ya que este producto reaccionará con el aire húmedo y el agua, y puede perder su efecto endurecedor.
- Para sistemas semi-flexibles, se puede añadir 10% de Aditivo Flexible 805R al material base. Las proporciones del activador y el diluyente se mantienen igual.
- Para sistemas totalmente flexibles, las proporciones de mezcla están disponibles en la tabla de mezcla de productos en Chromaweb.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.