

PP0480

SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Special Putty Kit for Plastic PP0480 se usa para eliminar pequeños daños de la superficie, como arañazos y rayas en todas las piezas plásticas habituales del exterior del vehículo. El kit consta de dos productos: la masilla negra Plastic Putty PP0481 y un activador blanco específico, Endurecedor BPO.

CARACTERÍSTICAS

- 01 Muy flexible después del lijado.
- 02 Masilla negra para igualar el color de la mayoría de piezas plásticas del exterior del vehículo.
- 03 Fácil de aplicar.
- 04 Superficie lisa, libre de poros.
- 05 Fácil de lijar.
- 06 Adherencia en todas las piezas plásticas más habituales del exterior del vehículo.

FICHA TÉCNICA

PP0480




SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC

Product preparation - application ESTÁNDAR




Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Reparaciones de piezas de plásticos comunes del exterior de los vehículos, lijadas y limpias. Sustratos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes, lijados y limpios.

Para unos mejores resultados se recomienda utilizar Imprimpación de plásticos. 1 mano, evaporar 10 minutos a 18-22°C.

Calentar 60 minutos a 60-65°C las piezas nuevas de plásticos comunes del exterior de los vehículos / Para la primera limpieza utilizar esponja ultrafina empapada en limpiador de plásticos / Para la limpieza final utilizar un paño humedecido en limpiador de plásticos.



	5-35°C
	Peso
PP0481	100
BPO Hardener	2



Vida de la mezcla a 20°C: 4 min - 6 min




Aplicar una capa uniforme inmediatamente después de mezclar, evitando atrapar aire.



	BPO Hardener
20 °C	30 min



P120 - P240
P120 - P240



Aparejo 2K Flexibilizado

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(b)(250) 240: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(b))) listo al uso es un máximo de 250 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 240 g/li.

FICHA TÉCNICA

PP0480



SPECIAL PUTTY KIT FOR PLASTIC

Productos

PLASTIC PUTTY

BPO ENDURECEDOR



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- Para evitar sangrados y marcado de parches, no añadir más activador del recomendado.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- No lijar en húmedo.
- Limpiar cuidadosamente los substratos plásticos dañados. A continuación, lijar los daños de la superficie con P120 - P180.
- La temperatura de reacción debe ser al menos de +5°C.
- Para obtener una buena adherencia, es preferible usar el Promotor de Adherencia para Plásticos 800R/800RA - 1 mano, 10 min. de evaporación - antes de aplicar la masilla.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.