

WP207

IMRON® FLEET LINE

WASH PRIMER (CHROMATE FREE)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imron Fleet Line Wash Primer WP207 es una imprimación fosfatante, libre de cromatos de zinc, que se puede aplicar sobre todos los metales ferrosos, incluyendo acero inoxidable y aleaciones ligeras. Es respetuosa con el medio ambiente y es fácil de usar, y ofrece muy buena resistencia a la corrosión.

Imprimación de homologación

CARACTERÍSTICAS

- 01** Muy buena resistencia a la corrosión en metales ferrosos, incluyendo acero inoxidable y aleaciones ligeras.
- 02** Los envases de gran tamaño facilitan la mezcla.
- 03** Se puede recubrir con los aparejos 2K de la gama Imron Fleet Line.
- 04** Excelente adherencia.
- 05** Diseñada específicamente para el repintado de vehículos comerciales y remolques.

FICHA TÉCNICA

WP207



IMRON® FLEET LINE WASH PRIMER (CHROMATE FREE)


Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Metal desnudo lijado y limpio
Acero galvanizado o aluminio lijados y limpios
Daños de corrosión pretratados (ej. Chorro de arena)
Acero inoxidable lijado.
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.



	Estándar	
	Volumen	Peso
WP207	1	100
P207	1	92




Vida de la mezcla a 20°C: 8 h




	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Presión de entrada
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Presión de atomización
Bomba de membrana	1.1	2.5 - 3 bar	Presión de atomización
Bomba de membrana	1.1	0.8 - 1.2 bar	Presión del material

Seguir las instrucciones del fabricante



2 manos

con evaporación intermedia: 10 min - 15 min
evaporación final: 30 min



Aparejo 2K

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(c)(780) 780: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(c))) listo al uso es un máximo de 780 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 780 g/li.

FICHA TÉCNICA

WP207




IMRON® FLEET LINE WASH PRIMER (CHROMATE FREE)

Productos


WP207 Imron® Fleet Line Wash Primer (Chromate Free)

P207 Imron® Fleet Line Wash Primer Activator Thinner

Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Chromaweb y en las fichas técnicas específicas.



DIN 4: 15 - 16 s a 20°C



8 - 10 µm

Rendimiento teórico

80 - 90 m²/l con un espesor de película seca de 1 micras
Debido a las diferentes características del activador y las diferentes proporciones de la mezcla lista para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el cálculo del rendimiento teórico podría variar.

Nota: El consumo práctico de material depende de varios factores, p.ej. la geometría del objeto, la formación de la superficie, el método de aplicación, los parámetros de la pistola, la presión de entrada, etc.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- El material activado no debe verterse de nuevo en el bote original.
- Debe recubrirse antes de 24 horas.
- Mezclar bien manualmente antes de colocar el bote en la máquina de mezclas.
- No utilizar masilla de poliéster o imprimación-aparejo de epoxi sobre este producto. El endurecimiento y adherencia de los productos de poliéster o de epoxi se verían afectados.
- Para facilitar la aplicación a altas temperaturas se puede añadir un 5% de ET755 o 3989S.

FICHA TÉCNICA

WP207



IMRON® FLEET LINE WASH PRIMER (CHROMATE FREE)

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.