

# 769R

## MASTIC POLYESTER FIN



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le mastic fin en polyester 769R est un mastic de finition 2K en polyester qui est fourni avec un durcisseur au peroxyde. Il est recommandé pour différents supports, notamment le métal nu, l'aluminium, l'acier galvanisé, le polyester renforcé de fibres de verre et pour de nombreuses finitions d'origine et sous-couches Cromax.

**Mastic fin de finition en polyester**

### CARACTERISTIQUES

- 01** Facile à poncer et finitions lisses.
- 02** Offre une très bonne adhérence sur l'acier nu et sur divers autres supports.
- 03** Offre une excellente flexibilité.
- 04** Garnissage simple et rapide avec une grande polyvalence d'utilisation.
- 05** Adapté aux cycles de séchage IR courts et moyens.
- 06** Présente une fine structure homogène.

# FICHE TECHNIQUE

## 769R



## MASTIC POLYESTER FIN

### Product preparation - application STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu ou aluminium tendre, poncé et nettoyé  
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée  
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.  
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.  
Eléments en plastique recouverts d'une impression-apprêt pour plastique



	5-25°C	25-35°C	
	Poids	Poids	Poids
<b>769R / 769Rc</b>	100	100	100
<b>762R / BPO RED / 764R</b>	1 - 2	1	-
<b>BPO BLUE</b>	-	-	1 - 2



Durée de vie du mélange à 20°C: 7 min - 8 min



Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min	-
<b>25 - 35 °C</b>	-	15 min - 30 min



Directives pour équipement IR onde courte  
Mi-puissance: 2 - 3 min



P180 - P240



Mastic Pistolable VOC (sauf éléments zingués)  
Impression  
Impression-Apprêt  
Apprêt

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 175: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 175 g/l.

# FICHE TECHNIQUE

## 769R



## MASTIC POLYESTER FIN

### Produits

769R Mastic Polyester Fin

762R Activateur Mastic Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

### Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détournage.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- Sur les supports galvanisés, appliquer 779R / 759R.
- 769Rc Mastic Polyester Universel + 764R Activateur pour Mastic Polyester est disponible pour le distributeur 767R.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.