779R
MASTIC MULTI-FONCTION

DESCRIPTION DU PRODUIT

779R Mastic Multi-Fonction est un mastic 2K polyester universel beige, conforme à la norme COV à utiliser avec un activateur peroxyde. Il est adapté pour une utilisation sur le métal nu, l'aluminium, l'acier galvanisé, le polyester renforcé de fibres de verre et pour de nombreuses finitions de première monte ainsi que les sous-couches Cromax.

Mastic multi-fonction

CARACTERISTIQUES

01 Présente une fine structure homogène.

02 A une très bonne adhérence sur l'acier nu.

03 Offre diverses options de séchage, y compris le séchage par infrarouge, même avec des supports galvanisés.

04 Permet de garnir facilement et rapidement.

05 Aide à améliorer la productivité.

06 Ponçage facile et finitions lisses.

FICHE TECHNIQUE

779R

MASTIC MULTI-FONCTION

Product preparation - application STANDARD

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu poncé et nettoyé
Eléments en acier zingué ou en aluminium tendre, poncés et nettoyés
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.
Apprêts 2K ou Impression-Apprêt 2K Epoxy durcis à coeur, poncés et nettoyés

	5-25°c		25-35°c	
	Volume	Poids	Volume	Poids
779R	100 %	100	100 %	100
762R / BPO RED	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
BPO BLUE	-	-	1 - 2 %	1 - 2

Durée de vie du mélange à 20°C: 7 min - 8 min

Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.

	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min

Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 2 - 3 min

Dégrossir au P80 - P120
Ponçage final au P180 - P240

Mastic Pistolable VOC (sauf éléments zingués)
Impression
Impression-Apprêt
Apprêt
Si un Mastic de finition est nécessaire, utilisez le même produit.

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 150 g/l.

FICHE TECHNIQUE

779R

MASTIC MULTI-FONCTION

Produits

779R Mastic Multi-Fonction

762R Activateur Mastic Polyester
BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détourage.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- 779Rc Mastic Polyester Universel + 764R Activateur pour Mastic Polyester sont disponibles pour le distributeur 767R.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.