

EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS VERNIS ALUMINIUM



DESCRIPTION DU PRODUIT

Imron Fleet Line Vernis MS 2K Aluminium EL700 est un vernis à base de résine acrylique avec une teneur moyenne en extraits secs qui a été spécialement développé pour recouvrir l'aluminium et autres métaux légers.

CARACTERISTIQUES

- 01 Procure une flexibilité très élevée et une adhérence remarquable sur un certain nombre de métaux légers et plastiques.
- 02 Offre une bonne protection sans altérer l'apparence originale de la surface.

FICHE TECHNIQUE

EL700



IMRON® FLEET LINE 2K MS VERNIS ALUMINIUM

Product preparation - application STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Aluminium brossé ou tourné à la machine
Les surfaces doivent être préparées et nettoyées correctement avant l'application.



	Réparation spot & élément		Grande surface		Standard	
	Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
EL700	8	100	8	100	8	100
ET645	1	14	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	14
ET655	-	-	1	14	-	-
ET745	3.2 - 3.6	34 - 38	-	-	-	-
ET750	-	-	-	-	3.2 - 3.6	37 - 42
ET755	-	-	3.2 - 3.6	38 - 43	-	-



Durée de vie du mélange à 20°C: 4 h - 6 h



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pression d'atomisation
Pompe à membrane	1.1	2 - 2.5 bar	pression d'atomisation
Pompe à membrane	1.1	0.8 - 1.2 bar	pression du produit

voir les instructions du fabricant



2 couches fermées.

avec désolvatation intermédiaire: 10 min - 15 min
avant étuvage: 15 min - 20 min



	ET645 / ET650 / ET655
20 - 25 °C	12 h - 16 h
55 - 60 °C	45 min - 1 h

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

FICHE TECHNIQUE

EL700



IMRON® FLEET LINE 2K MS VERNIS ALUMINIUM

Produits

EL700 Imron® Fleet Line 2K MS Vernis Aluminium

ET645 Imron® Fleet Line Activateur HS Rapide

ET650 Imron® Fleet Line Activateur HS


ET655 Imron® Fleet Line Activateur HS Lent

ET745 Imron® Fleet Line Diluant Rapide


ET750 Imron® Fleet Line Diluant

ET755 Imron® Fleet Line Diluant Lent


Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Chromaweb et dans les FT spécifiques.



DIN 4: 20 - 24 s à 20°C



40 - 60 µm 2 couches

Rendement théorique

335 - 340 m²/l à 1 micron d'épaisseur de film sec

Du fait des différentes caractéristiques de activateur et des différentes proportions de mélange pour le produit prêt à l'emploi dans certaines versions de FT, le calcul du rendement théorique peut varier.

Remarque : la consommation de produit dépend de plusieurs facteurs, par exemple, la géométrie de l'objet, l'état de la surface, la méthode d'application, le réglage du pistolet, la pression d'entrée, etc.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boîte d'origine.

FICHE TECHNIQUE

EL700



IMRON® FLEET LINE 2K MS VERNIS ALUMINIUM

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.