VR-1140
APPRÊT VALUE VOC

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Apprêt Value VOC VR-1140 (blanc cassé) / VR-1140 (noir) est un apprêt 2K conforme COV à fort extrait sec qui offre la technologie Cromax à un coût avantageux. Il est facile à appliquer et peut être utilisé comme apprêt maxi-garnissant ou comme apprêt à poncer.

Apprêt économique
Bon rapport qualité-prix

VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7

Développé par Cromax, ValueShade fournit la sous-couche optimale pour chaque teinte de finition.

CARACTERISTIQUES

01 Offre un très bon pouvoir garnissant et une excellente résistance à la coulure.

02 Très facile à poncer.

03 Offre une application facile et polyvalente avec un bon tendu.

04 Peut être teinté avec les bases AM Centari MasterTints, jusqu'à 10 % maximum en poids.

Cette Fiche Technique remplace toutes les éditions précédentes.

FICHE TECHNIQUE

VR-1140

APPRÊT VALUE VOC

Product preparation - application STANDARD AVEC PONÇAGE

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.

Acier, acier zingué ou aluminium tendre, poncé et nettoyé et recouvert de Wash Primer ou de Primaire Epoxy.
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Impression d'origine (cataphorèse), nettoyée et poncée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Supports en polyester fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, nettoyés et poncés.

	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
VR-1140	100	90	65	35	15	-
VR-1140B	-	10	35	65	85	100

	Réparation spot & élément		Standard		Grande surface	
	Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
VR-1140 / VR-1140B	6	100	6	100	6	100
VR-1130	1	11	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	11	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	11
VR-1150	0.7	7	0.7	7	0.7	7

Durée de vie du mélange à 20°C: 1 h - 1 h 30 min

	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant

2 - 4 couches

désolvatation intermédiaire jusqu'au matage
Evaporation finale: 5 min - 10 min

	VR-1130/VR-1150	VR-1131/VR-1150	VR-1132/VR-1150
20 °C	2 h	2 h 30 min	3 h
60 - 65 °C	20 min	25 min	30 min

Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 3 min
Pleine puissance: 10 min

P400 - P600

Base Mate Cromax + vernis
Laque 2K
Bases Mates Centari + vernis

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 540: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(c)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 540 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 540 g/l.

FICHE TECHNIQUE

VR-1140

APPRÊT VALUE VOC

Product preparation - application STANDARD MAXI

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier, acier zingué ou aluminium tendre, poncé et nettoyé et recouvert de Wash Primer ou de Primaire Epoxy.
Impression d'origine (cataphorèse), finement poncée ou non poncée et parfaitement nettoyée. Remarque : du fait de la grande variété de cataphorèses présentes sur le marché, leur qualité peut varier beaucoup. C'est pourquoi il est préférable d'égrener la cataphorèse.
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Supports en polyester fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, nettoyés et poncés.

	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
VR-1140	100	90	65	35	15	-
VR-1140B	-	10	35	65	85	100

	Réparation spot & élément		Standard		Grande surface	
	Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
VR-1140 / VR-1140B	6	100	6	100	6	100
VR-1130	1	11	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	11	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	11

Durée de vie du mélange à 20°C: 30 min - 45 min

	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.6 - 1.9	1.8 - 2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant

2 - 4 couches

désolvatation intermédiaire jusqu'au matage: 5 min - 10 min
Evaporation finale: 5 min - 10 min

	VR-1130	VR-1131	VR-1132
20 °C	12 h - 16 h	12 h - 16 h	12 h - 16 h
60 - 65 °C	20 min - 25 min	25 min - 30 min	30 min - 35 min

Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 5 min
Pleine puissance: 15 - 20 min

P400 - P600

Base Mate Cromax + vernis
Laque 2K
Bases Mates Centari + vernis

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 540: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(c)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 540 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 540 g/l.

FICHE TECHNIQUE

VR-1140

APPRÊT VALUE VOC

Produits

VR-1140 Apprêt Value VOC
VR-1140 Apprêt Value VOC Noir

VR-1130 Activateur Value Rapide
VR-1131 Activateur Value
VR-1132 Activateur Value Lent

VR-1150 Diluant Value

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Chromaweb et dans les FT spécifiques.

80 - 200 µm

Rendement théorique

400 - 410 m²/l à 1 micron d'épaisseur de film sec
Du fait des différentes caractéristiques de activateur et des différentes proportions de mélange pour le produit prêt à l'emploi dans certaines versions de FT, le calcul du rendement théorique peut varier.
Remarque : la consommation de produit dépend de plusieurs facteurs, par exemple, la géométrie de l'objet, l'état de la surface, la méthode d'application, le réglage du pistolet, la pression d'entrée, etc.

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Allouer un temps supplémentaire de chauffe pour que l'élément atteigne la température support.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boite d'origine.
- Mélanger soigneusement à la main avant de placer la boite sur le meuble mélangeur.
- Le Surfaceur peut être teinté avec 10% maximum de teintes AM Centari MasterTints. Le séchage et la ponçabilité peuvent être affectées.
- Pour les systèmes semi-flexibles 10% d'Additif Flexibilisant 805R peut être ajouté au produit de base. Les proportions d'Activateur et de Diluant restent inchangées.
- Pour les systèmes totalement flexibles les ratios de mélange sont disponibles dans le tableau de mélange produits sur Chromaweb.

FICHE TECHNIQUE

VR-1140

APPRÊT VALUE VOC

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.