

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R è un prodotto universale, disponibile in grigio scuro e grigio medio e fornito in confezioni spray da 400 ml. È progettato per piccole aree carteggiate anche sul metallo nudo. Fa parte del concetto ValueShade che permette di avere un fondo ottimale per gli smalti di tutti i colori.

Wash primer isolante universale

CARATTERISTICHE

- 01 Adatto per isolare piccole aree carteggiate.
- 02 Disponibile bianco, grigio e grigio scuro.
- 03 Ottima resistenza contro la corrosione.
- 04 Utilizzabile come primer senza carteggiatura.
- 05 Fa parte del concetto ValueShade.
- 06 Eccellenti proprietà mordenzanti su leghe leggere e metalli ferrosi carteggiati, tranne acciaio inossidabile.

SCHEMA TECNICA

42R - 44R - 46R


1K QUICKPRIME



Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




Piccole aree carteggiate fino al metallo nudo, e.g. sugli spigoli e angoli.


Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito



Agitare prima dell'uso (per almeno 2 minuti)
Fare un test d'applicazione dopo l'agitazione.



Non applicabile




1 - 3 mani

appassimento finale: 15 min - 8 ora



Se si desidera, una leggero passata con abrasivo morbido ultra-fine.



Fondo 2K
Centari + trasparente
Smalto 2K

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 695: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 695g/l.

SCHEDA TECNICA

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



Prodotti

42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 µm per mano



Dopo l'uso, tenere l'aerosol capovolto e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Non sopraverniciare con prodotti poliestere, epossidici o all'acqua.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.