

679S

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Ultra Productive Clear 679S è un trasparente con composizione basata sulla tecnologia Hyper Cure™ per ritocchi, pannelli e riparazioni di media grandezza nei sistemi doppio strato. L'essiccazione rapida permette di incrementare la produttività e di ottenere al tempo stesso risultati eccellenti.

Trasparente non-VOC estremamente produttivo con eccellente brillantezza

CARATTERISTICHE

- 01** Non Facilità di applicazione e risultato eccellente.
- 02** Ottima lucidabilità.
- 03** Aiuta ad incrementare la produttività con essiccazione all'aria, in forno a bassa temperatura o IR.
- 04** Essiccazione molto veloce e tempi brevi di appassimento tra le mani e i passaggi in forno.
- 05** Trasparente molto produttivo – grande equilibrio tra essiccazione e reticolazione.
- 06** Abbina il meglio dei trasparenti tradizionali e di quelli ad essiccazione rapida.
- 07** I tempi rapidi di fuori polvere aiutano a prevenire la formazione di difetti sulla superficie in seguito alla contaminazione dell'aria.

SCHEMA TECNICA

679S




ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Product preparation - application STANDARD - LS



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Centari : La superficie deve essere essiccata / appassita prima dell'applicazione come indicato sulla scheda tecnica.

Finiture esistenti: Carteggiare e sgrassare le superfici prima dell'applicazione.



M-6152

	Riparazione spot & pannello		Standard		Grandi superfici	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
679S	2	100	2	100	2	100
123S	1	51	-	-	-	-
125S	-	-	1	51	-	-
126S	-	-	-	-	1	51



Pot life a 20°C: 3 ora 30 min



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



2 mani

appassimento intermedio e finale: 5 min - 10 min



	123S	125S	126S
20 °C	4 ora	5 ora	6 ora
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 5 min
Piena potenza: 8 - 12 min

Conforme alla normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

SCHEMA TECNICA

679S




ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Product preparation - application STANDARD - MS



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Centari : La superficie deve essere essiccata / appassita prima dell'applicazione come indicato sulla scheda tecnica.

Finiture esistenti: Carteggiare e sgrassare le superfici prima dell'applicazione.



M-6152

	Riparazione spot & pannello		Standard		Grandi superfici	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
679S	3	100	3	100	3	100
256S	1	35	-	-	-	-
AK260	-	-	1	36	1	36
421R */ AB380 / XB383	0.6	19	-	-	-	-
AB380 / XB383	-	-	0.6	18	-	-
AB385 / XB387 / XB390	-	-	-	-	0.6	19

* 421R è raccomandato per parti interne e piccole riparazioni.



Pot life a 20°C: 4 ora



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



2 mani

appassimento intermedio e finale: 5 min - 10 min



	256S // 421R	256S // AB380 / XB383	AK260 // AB380 / XB383	AK260 // AB385 / XB387 / XB390
20 °C	3 ora 30 min	4 ora	6 ora 30 min	7 ora 30 min
60 - 65 °C	15 min	15 min	20 min	25 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 5 min
Piena potenza: 8 - 12 min

Conforme alla normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

SCHEMA TECNICA

679S



ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Prodotti

679S Ultra Productive Clear

123S Fast Activator

125S Standard Activator

126S Slow Activator

256S Activator Fast

AK260 High Solids Activator

421R Varispeed

AB380 MS Standard Thinner


AB385 MS HI-Temp Thinner

XB383 Standard Thinner


XB387 HI-Temp Thinner

XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner


Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.



ISO 4: 28 - 37 sec a 20°C
DIN 4: 14 - 16 sec a 20°C




50 - 60 µm

Copertura teorica

360 - 370 m²/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.

Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



679S Ultra Productive Clear può essere sopraverniciato entro 24 ore, senza carteggiatura intermedia



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

SCHEDA TECNICA

679S



ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Attendere ulteriore tempo per preriscaldare alla temperatura del pannello.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Chiudere accuratamente il contenitore dell'attivatore immediatamente dopo l'uso in quanto il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e dell'acqua con conseguenze negative sulle proprietà di indurimento.
- Per sistemi Semi-Flessibili può essere aggiunto 10% di 805R Flexible Additive al prodotto base. La quantità di catalizzatore e diluente resta uguale.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.