

# 769R POLYESTER PUTTY FINE



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Polyester Putty Fine 769R è uno stucco poliестere universale fornito con un attivatore al perossido. È raccomandato per un uso su vari substrati come acciaio nudo, alluminio, acciaio galvanizzato, fibra di vetro poliестere, molte finiture OEM e fondi Cromax.

**Stucco poliестere di finitura**

## CARATTERISTICHE

- 01 Facilità di carteggiatura e finitura liscia.
- 02 Ottima aderenza all'acciaio nudo e vari altri substrati.
- 03 Eccellente flessibilità.
- 04 Riempimento facile e veloce e applicazione versatile.
- 05 Adatto per essiccazione IR breve e media.
- 06 Fine struttura omogenea.

# SCHEDA TECNICA

## 769R



## POLYESTER PUTTY FINE

### Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo o alluminio soft, carteggiato e pulito  
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite  
Superfici trattate con prodotti poliesteri 2K e carteggiate finemente.  
Supporti in poliesteri rinforzato con fibra di vetro, privi di distaccanti, carteggiati e puliti.  
Parti in plastica trattate con fondi per plastica



	5-25°C		25-35°C	
	Peso	Peso	Peso	Peso
<b>769R / 769Rc</b>	100	100	100	100
<b>762R / BPO RED / 764R</b>	1 - 2	1	-	-
<b>BPO BLUE</b>	-	-	-	1 - 2



Pot life a 20°C: 7 min - 8 min



Applicare un film compatto immediatamente dopo la miscelazione evitando il trattenimento di aria.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
<b>20 °C</b>	15 min - 30 min	-
<b>25 - 35 °C</b>	-	15 min - 30 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.  
Metà potenza: 2 - 3 min



P180 - P240



Stucco a spruzzo (eccetto pannelli zincati)  
Primer  
Primer-Isolante  
Fondo

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(b)(250) 175: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(b)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 175g/l.

# SCHEDA TECNICA

**769R**



## POLYESTER PUTTY FINE

### Prodotti

769R Polyester Putty Fine

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente idoneo.

### Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- Non applicare sopra primer 1K, primer acido indurente o verniciature acrilico-termoplastiche.
- Non carteggiare a umido.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.
- Su supporti zincati applicare 779R / 759R.
- Lo stucco metallico di finitura 769Rc + l'attivatore 764R sono disponibili per il caricatore universale 767R.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.