# 825R
# CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Chromate Free Wash Primer-Surfacer 825R Grigio Chiaro è un fondo isolante mordezante 1K VOC universale. È versatile ed esente da cromati e può essere utilizzato come fondo mordezante o riempitivo. Chromate Free Wash Primer-Surfacer 825R è disponibile nel tono ValueShade 2 (grigio chiaro) e può essere reso più scuro fino ad un ValueShade 4 (grigio medio) quando necessario.

### Fondo isolante mordezante esente da cromati

Sviluppato da Cromax, ValueShade offre la base ottimale per qualsiasi colore di finitura.

## CARATTERISTICHE

01 Ottima resistenza alla corrosione e al blistering.

02 Aiuta ad eliminare sollevamenti, graffi da carteggiatura e rigonfiamenti.

03 Buone proprietà riempitive e eccellenti proprietà mordezanti sui metalli.

04 Funziona con diluenti Cromax standard.

05 Adatto per un uso con AM Centari MasterTints, sino a un massimo del 5% del peso.

06 Può essere sopra-verniciato con isolanti 2K o smalti al solvente.

07 Aiuta a migliorare la produttività.

# SCHEDA TECNICA

## 825R

## CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

## Product preparation - application STANDARD NON-SANDING

Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito

| | VS2 | VS3 | VS4 |
|---|---|---|---|
| **825R** | 100 | 100 | 100 |
| **AM5** | - | 2 | 5 |

M-6149

| | Standard | | Grande superficie | |
|---|---|---|---|---|
| | Volume | Peso | Volume | Peso |
| **825R** | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **XB383** | 1 | 38 | - | - |
| **XB387** | - | - | 1 | 39 |

Pot life a 20°C: 5 giorni

| | Ugello | Pressione di spruzzatura | |
|---|---|---|---|
| **Conforme** | 1.3 - 1.5 | 1.8 - 2 bar | pressione al calcio |
| **HVLP** | 1.3 - 1.5 | 0.7 bar | pressione di atomizzazione |

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore

| Primer | | Primer-isolante | |
|---|---|---|---|
| 1 mano | appassimento finale: 10 min - 15 min | 1 - 2 mani | con appassimento intermedio: 5 min appassimento finale: 15 min - 8 ora |

| Primer | Primer-isolante |
|---|---|
| Fondo 2K | Smalto 2K<br>Centari + trasparente |

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(c)(780) 760: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 780 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 760g/l.

# SCHEDA TECNICA

## 825R

## CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

### Product preparation - application STANDARD SANDING

Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito

| | VS2 | VS3 | VS4 |
|---|---|---|---|
| **825R** | 2 | 100 | 100 |
| **AM5** | - | 2 | 5 |

M-6149

| | Standard | | Grandi superfici | |
|---|---|---|---|---|
| | Volume | Peso | Volume | Peso |
| **825R / AM5** | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **XB383** | 1 | 38 | - | - |
| **XB387** | - | - | 1 | 39 |

Pot life a 20°C: 5 giorni

| | Ugello | Pressione di spruzzatura | |
|---|---|---|---|
| **Conforme** | 1.4 - 1.5 | 1.8 - 2 bar | pressione al calcio |
| **HVLP** | 1.5 - 1.6 | 0.7 bar | pressione di atomizzazione |

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore

2 - 3 mani

con appassimento intermedio: 5 min
prima della cottura: 8 min - 10 min

| | XB383 |
|---|---|
| **20 °C** | 1 ora |
| **60 - 65 °C** | 15 min |

P500 - P600

Smalto 2K
Centari + trasparente

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(c)(780) 760: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 780 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 760g/l.

# SCHEDA TECNICA

## 825R

## CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

## Prodotti

825R Chromate Free Wash Primer-Surfacer
AM5 Centari® MasterTint® Jet Black

XB383 Standard Thinner
XB387 HI-Temp Thinner

## Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.




DIN 4: 18 - 20 sec a 20°C

15 µm per mano

**Copertura teorica**

130 m²/l 1 micron di spessore a secco
A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.
Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.

Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

## Note

- Usare solo contenitori in plastica o verniciati internamente.
- La carteggiatura a secco è permessa solo per una leggera carteggiatura.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Non usare su verniciature termoplastiche.
- Miscelare accuratamente a mano prima di posizionare la lattina sulla miscelatrice.
- Il tempo massimo di sovraverniciare è di 8 ore

# SCHEDA TECNICA

## 825R

## CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.