

CC6500

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CC6500 High Performance VOC Clear è un trasparente versatile. Aiuta le carrozzerie ad ottimizzare il flusso di lavoro e la produttività grazie alla sua semplicità e alle molteplici opzioni di essiccazione, offrendo alte prestazioni ed una elevata brillantezza finale.

Trasparente alto-solido con un aspetto eccellente. Facile da applicare a rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE

- 01** Offre un'applicazione molto semplice in due mani con una eccezionale stabilità verticale.
- 02** Fornisce un'eccellente ritenzione della brillantezza.
- 03** Offre più opzioni di essiccazione: 15 min / 60 °C. o 30 min / 40 °C.
- 04** Speciali proprietà applicative supportano l'aumento della produttività, come la possibilità di lucidatura subito dopo breve raffreddamento.
- 05** Adatto a tutti i tipi di riparazioni: spot, pannello e riparazioni totali.
- 06** Facile rapporto di miscelazione 2: 1 con AR7505 High Performance Clearcoat Activator + 10 % di AZ9500 High Performance VOC Agent.

SCHEMA TECNICA

CC6500




HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Cromax Pro / Cromax: La superficie deve essere essiccata / appassita prima dell'applicazione come indicato sulla scheda tecnica.

Finiture esistenti: Carteggiare e sgrassare le superfici prima dell'applicazione.



	Standard		High Temp	
	Volume	Peso	Volume	Peso
CC6500	2	100	2	100
AR7505	1	52		
AZ9500	0.3	13		
AR7506*			1	51
AZ9501*			0.3	14

*A temperature superiori a 35°C si consiglia di utilizzare AR7506 High Performance Clearcoat Activator Slow e AZ9501 High Performance VOC Agent Slow.



Pot life a 20°C: 1 ora 30 min - 2 ora



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	pressione di atomizzazione
Conforme	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	pressione al calcio

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



2 mani

appassimento intermedio e finale: 2 min - 5 min
Appassimento intermedio prima dell'essiccazione IR: 5 min



	AR7505 / AR7506
18 - 22 °C	12 ora - 16 ora
40 - 45 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 2 min
Piena potenza: 8 min

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(c)(420) 420: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 420 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 420g/l.

SCHEMA TECNICA

CC6500



HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Prodotti

CC6500 High Performance VOC Clear

AR7505 High Performance Clearcoat Activator


AR7506 High Performance Clearcoat Activator Slow

AZ9500 High Performance VOC Agent


AZ9501 High Performance VOC Agent Slow

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner


Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.



DIN 4: 14 - 16 sec a 20°C




50 - 60 µm

Copertura teorica

500 - 505 m²/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare. Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



CC6500 High Performance VOC Clear può essere sopraverniciato entro 24 ore, senza carteggiatura intermedia



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

SCHEDA TECNICA

CC6500



HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Note

- Questo trasparente è progettato per un'essiccazione produttiva a 40°C e 60°C.
- Le sfumature richiedono l'uso di uno specifico diluente per la miscelazione: AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner. Fare riferimento alla TDS della qualità selezionata.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Chiudere accuratamente il contenitore del catalizzatore immediatamente dopo l'uso in quanto il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e dell'acqua con conseguenze negative sulle proprietà di essiccazione.
- Non è possibile opacizzare Trasparente CC6500 High Performance VOC.
- Per i substrati plastici e flessibili, l'aggiunta di 805R Flexible Additive non è necessaria con questo trasparente. È obbligatorio con superficie elastica, per i dettagli vedere la TDS relativa alla superficie pertinente.
- Attendere ulteriore tempo per preriscaldare alla temperatura del pannello.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. È responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.