

EL-T2732

IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Imron® Fleet Line Elite EL-T2732 Luminous Red contiene speciali pigmenti fluorescenti che convertono parte delle radiazioni ultraviolette in luce visibile, conferendo alla finitura una qualità particolarmente luminosa. È utilizzato principalmente per veicoli speciali appartenenti ai servizi antincendio, di polizia, di manutenzione stradale e di ambulanza.

CARATTERISTICHE

- 01 Produce un colore rosso luminoso anche alla luce del giorno.
- 02 Contiene uno speciale pigmento fluorescente.

SCHEMA TECNICA

EL-T2732




IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED

Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Finiture originali o vecchie, indurite, resistenti ai solventi, in buono stato di conservazione e leggermente carteggiate.

Superfici trattate con primer o Fondo

Preparare e pulire le superfici correttamente prima dell'applicazione.

Poiché è richiesto un substrato bianco uniforme, è necessario applicare <Fleet Filler whiter> fino a quando la superficie non è completamente coperta (vedere la relativa scheda tecnica).

Le aree limitrofe devono essere applicate con uno di questi Fondo



	Standard		Riparazione spot & pannello		Alte temp	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
EL-T2732	8	100	8	100	8	100
ET645	-	-	1	12	-	-
ET650	1	12	-	-	-	-
ET655	-	-	-	-	1	12
ET745 / ET750	-	-	0.9 - 1.3	9 - 13	-	-
ET745 / ET750 / ET755	0.9 - 1.3	9 - 13	-	-	-	-
ET750 / ET755	-	-	-	-	0.9 - 1.3	9 - 13




Pot life a 20°C: 7 ora - 8 ora



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



4 - 5 mani

con appassimento intermedio: 10 min - 15 min
prima della cottura: 25 min - 1 ora



	ET645/ET650/ET655
18 - 22 °C	5 ora - 6 ora
60 - 65 °C	1 ora



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 10 - 15 min
Piena potenza: 15 - 20 min

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 550: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 550g/l.

SCHEDA TECNICA

EL-T2732



IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED


Prodotti

Imron® Fleet Line Elite EL-T2732 Luminous Red


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.



DIN 4: 22 - 25 sec a 20°C



100 µm

Copertura teorica

450 - 460 m²/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare. Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.

Note

- Non applicare sopra gli stucchi in poliestere, in eccesso il perossido porta alla colorazione. Se lo stucco poliestere e' già stato applicato, questi punti devono essere isolati con Stucco a spruzzo.
- Poiché RAL 3024 è traslucido, è richiesto un substrato bianco uniforme.
- Le vernici fluorescenti per luce diurna devono essere sempre protette con <CV trasparenti> dopo il tempo di essiccazione indicato
- L'esposizione alla luce farà sì che il colore si scurisca dopo poco tempo.
- I veicoli verniciati con vernici fluorescenti non devono essere trattati con alcun prodotto che può modificare o alterare il colore.
- Poiché i cambiamenti di colore rendono difficile verniciare piccole aree, se possibile andrebbe verniciato l'intero lato.
- RAL 3024 nel colore RAL 3024 rosso fluorescente corrisponde al corpo dei vigili del fuoco norma DIN 14502, che consente una certa deviazione del colore (relativamente a grandi cambiamenti di colore).
- Copertura con trasparente 2K dopo il raffreddamento o tempo massimo 72h.

SCHEDA TECNICA

EL-T2732



IMRON® FLEET LINE ELITE LUMINOUS RED

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.