P60
IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Imron Fleet Line Adhesion Promoter P60 è un promotore di aderenza 2K poliuretanico senza carteggiatura a bassa emissione per un utilizzo con basi opache al solvente e smalti 2K. Utilizzabile come promotore di aderenza o promotore multi-tono.

Maggiore aderenza per smalti 2k e basi opache al solvente

CARATTERISTICHE

01 Adatto come promotore multi-tono per smalti 2K Imron Fleet Line.

02 Può essere usato come promotore di aderenza e sealer per smalti 2K Imron Fleet Line.

SCHEDA TECNICA

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Product preparation - application STANDARD NON-SANDING

Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Vecchie verniciature, verniciature originali o fondi carteggiati leggermente e puliti accuratamente
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.

	Piccole superfici		Grandi superfici		Standard	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
P60	4	100	4	100	4	100
ET645	1	19	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	19
ET655	-	-	1	19	-	-
ET740 */ ET745 / ET750 / ET755	1.75	28	1.75	29	1.75	29

* ET740 Utilizzabile per multi-toning

Pot life a 20°C: 1 ora 30 min

	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	pressione di atomizzazione
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressione al calcio
Pompa a membrana	1.1	2.5 - 3 bar	pressione di atomizzazione
Pompa a membrana	1.1	0.8 - 1.2 bar	pressione del materiale

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore

1 mano

appassimento finale: 30 min - 1 ora

Smalto Imron Fleet Line 2K
Base opaca a solvente

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(c)(540) 540: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 540 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 540g/l.

SCHEDA TECNICA

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Prodotti

P60 Imron® Fleet Line Adhesion Promotor

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET740 Imron® Fleet Line Accelerator
ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.



DIN 4: 16 - 18 sec a 20°C

15 - 20 µm

Copertura teorica

365 - 370 m²/l 1 micron di spessore a secco
A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.
Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.

Pulire dopo l'uso con detergente a solvente idoneo.

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Superate le 16 ore a 20°C dall'essiccazione, è necessario carteggiare.
- Miscelare accuratamente a mano prima di posizionare la lattina sulla miscelatrice.
- Chiudere accuratamente il contenitore dell'attivatore immediatamente dopo l'uso in quanto il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e dell'acqua con conseguenze negative sulle proprietà di indurimento.
- Può essere colorato con le tinte base Imron Fleet fino a un massimo del 5%.

SCHEDA TECNICA

P60

IMRON® FLEET LINE
ADHESION PROMOTOR

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.