

# PS1504A QUICKFILL PRIMER-SURFACER



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il nuovo PS1504A Quickfill Primer-Surfacer offre un miglioramento della produttività, in particolare per quanto riguarda le piccole riparazioni. Il processo di riparazione viene notevolmente abbreviato grazie alla riduzione delle fasi di lavorazione, alla semplice applicazione universale e alla rapidità di essiccazione.

Il prodotto è stato progettato per migliorare i processi di lavoro rapidi e può essere utilizzato direttamente sul metallo nudo e sui substrati plastici più comuni durante una riparazione.

L'innovativo PS1504A Quickfill Primer-Surfacer - VS4 aiuta le carrozzerie a essere più efficienti, redditizie e sostenibili.

## CARATTERISTICHE

- 01** Applicazione diretta su tutti i substrati metallici e plastici comuni
- 02** Ottima protezione contro la corrosione
- 03** Promuove tempi di lavorazione più brevi e riduce il numero di prodotti necessari per ogni riparazione, con conseguente riduzione del consumo di materiale
- 04** Tempi di appassimento e di asciugatura brevi, notevolmente inferiori rispetto ai fondi aerosol esistenti
- 05** Facile applicazione grazie alla tecnologia SprayMax, ottima spruzzabilità e fluidità
- 06** Elevato potere riempitivo - facile carteggiatura
- 07** Può essere riverniciato dopo la carteggiatura sia con Basi all'acqua che a solvente e smalti.
- 08** Eccellente adesione e adesione intermedia

# SCHEDA TECNICA

PS1504A




## QUICKFILL PRIMER-SURFACER

### Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




Acciaio nudo carteggiato e pulito  
Lamiera zincata o in alluminio, carteggiata e pulita.  
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.  
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite  
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito  
Riparazione di parti esterne in plastica, carteggiate e pulite



Agitare prima dell'uso (per almeno 2 minuti)  
Fare un test d'applicazione dopo l'agitazione.



Non applicabile



1 - 3 mani

con appassimento intermedio: 2 min - 5 min a 20°C




18 - 22 °C

PS1504A

15 min - 30 min



P600 - P800  
P800 - P1000



Fondo 2K  
Cromax Pro / Cromax + trasparente  
Centari + trasparente  
Smalto Centari 2K

Conforme alla  
normativa VOC

2004/42/IIIB(e)(840) 681: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 681g/l.

# SCHEDA TECNICA


## PS1504A




## QUICKFILL PRIMER-SURFACER

### Prodotti

PS1504A Quickfill Primer-Surfacer

|                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 20 - 40 $\mu\text{m}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copertura teorica</b> | 65 m <sup>2</sup> /l 1 micron di spessore a secco<br>A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.<br>Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Dopo l'uso, tenere l'aerosol capovolto e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

### Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Applicare ad una distanza dal supporto da 15 a 25 cm.
- Dovuto dall'ampia varietà delle leghe metalliche e dei processi di produzione è essenziale eseguire una prova preliminare sui rispettivi substrati per garantire che il pretrattamento sia sufficiente per garantire una perfetta adesione.
- Non usare su verniciature termoplastiche.
- Non sovrapplicare con prodotti poliestere.
- Quando si riparano parti di automobili in plastica, assicurarsi che il trasparente o la finitura siano elasticizzati in conformità alla scheda tecnica del prodotto in uso.
- Non sovrapplicare con prodotti epossidici.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.