TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

DESCRIZIONE

Legante per smalto da usare con smalti 2K o trasparenti 2K.
Composizione basata su resine acriliche modificate.

PRODOTTI

AU177	Legante testurizzante fine
AU179	Legante testurizzante a grana grossa

PROPRIETÀ GENERALI

- I leganti sono traslucidi e possono essere usati con i seguenti smalti 2K e trasparenti 2K: Centari® 500 HB*, Centari® 501*, Centari® 5035, Imron® 700*, 120S*/1200S*, 679S*, 696S*, 3050S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 e CC6600.
- I leganti sono traslucidi e possono essere usati con i seguenti smalti Imron® Fleet Line 2K e trasparenti Imron® Fleet Line 2K: Imron® Traffic*, Imron® Elite, Imron® Elite HDC e EL500.

* Prodotto non conforme alla direttiva 2004/42/EC.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Regole di miscelazione per smalti 2K

Tinte opache e molto strutturate:

Aggiungere AU177-AU179 alla qualita della resina dal 100% fino al massimo del200%.

- For pastel colours addition of 150% AU177-AU179 is required.
- For colours that only contain 200 g tint/l or less (see colour tools), addition of 80% to 120 % AU177-AU179 is required.

Tinte finemente strutturate:

Aggiungere AU177-AU179 alla qualita della resina al 50 %.

- Tutte le altre combinazioni inferiori al 100% di aggiunta di AU177-AU179 sono si possono fare per ottenere una minor struttura ed una maggiore brillantezza dei colori.

Regole di miscelazione per smalti Imron® Fleet Line 2K

Imron® Elite strutturato:

Aggiungere AU177-AU179 alla seguente combinazione di resine (= PT199 + EL580) nel rapporto dal 50 % al 150 %.

Imron® Elite HDC strutturato:

Aggiungere AU177-AU179 alla resina (= EL560) nel rapporto dal 50 % to 150 %

Imron® Traffic* strutturato:

Aggiungere AU177-AU179 alla resina (= TR530*) nel rapporto dal of 50 % to 150 %

* Prodotto non conforme alla direttiva 2004/42/EC.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO (CONTINUA)

Regole di miscelazione per trasparenti 2K

Tinte opache e molto strutturate:

Il mix dei trasparenti con AU177-AU179 in peso o volume e` di 100/70 (Trasparente/AU177-AU179).

- La miscela 120S*/AU177-AU179, 1200S*/AU177-AU179 è consentita solo fino al rapporto in peso 100/60.

Tinte finemente strutturate:

Miscelare il trasparente con AU177-AU179 secondo il rapporto in peso 100/50.

- Tutte le altre combinazioni tra 20% e 70 % di aggiunta di AU177-AU179 sono possibili per ottenere una minor struttuta ed una maggiore brillantezza dei trasparenti.

* Prodotto non conforme alla direttiva 2004/42/EC.

Regole di miscelazione per trasparenti Imron® Fleet Line 2K

Tinte opache e molto strutturate

Miscelare EL500 con AU177-AU179 secondo il rapporto in peso 100/70 (transparente/AU177-AU179)

Tinte finemente strutturate

Miscelare EL500 con AU177-AU179 secondo il rapporto in peso 100/50.

- Tutte le altre combinazioni tra 20% e 70 % di aggiunta di AU177-AU179 sono possibili per ottenere una minor struttuta ed una maggiore brillantezza dei trasparenti.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO (CONTINUA)

	Sistemi di informazione colori	Vedere la formula del colore.	
	**Rapporto di miscela standard per smalti 2K conforme alla direttiva 2004/42/EC**	Centari® 5035 XK203	4 1
		Imron® Elite ET645 ET-Diluenti	3 1 0,4-0.7
		Imron® Elite HDC ET645 ET-Diluenti	3 1 0,4-0.7
	**Rapporto di miscela standard per trasparenti 2K conforme alla direttiva 2004/42/EC**	3550S XK203	4 1
		3750S / 3760S XK203 XB387	4 1 0,5
		3800S XK203	4 1
		CC6400 XK203 AZ9100	4 1 0,25
		CC6600 XK203 AZ9100	4 1 0,25
		EL500 ET645	4 1
	Applicazione	Vedere la Scheda Tecnica originale del prodotto.	
	Miscelazione	Miscelare accuratamente tinte, legante e base opacizzante prima e dopo l'aggiunta dell'attivatore necessario.	

La presente scheda tecnica riguarda esclusivamente il prodotto in essa descritto e non concerne l'impiego del prodotto in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo. I dati forniti non potranno essere considerati come garanzia o specifica di qualità e non assumiamo alcuna responsabilità diretta o indiretta in relazione al loro uso.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO (CONTINUA)

	Sistemi di informazione colori	Vedere la formula del colore.	
	**Rapporto di miscela standard per smalti 2K non conforme alla direttiva 2004/42/EC**	Centari® 500 HB 256S AK360	3 1 0,6
		Centari® 501 256S AB380	4 1 1
		Imron® 700 256S AU370	4-1 1 0,5-1
		Imron® Traffic ET645 ET-Diluenti	4 1 1
	**Rapporto di miscela standard per trasparenti 2K non conforme alla direttiva 2004/42/EC**	120S 256S	3 1
		1200S 256S XB383	3 1 0,4
		679S 256S AB380/XB383	3 1 0,6
		696S 256S	3 1
		3050S 256S	3 1
		3050S XK203	4 1
	Applicazione	Vedere la Scheda Tecnica originale del prodotto.	
	Miscelazione	Miscelare accuratamente tinte, legante e base opacizzante prima e dopo l'aggiunta dell'attivatore necessario.	

La presente scheda tecnica riguarda esclusivamente il prodotto in essa descritto e non concerne l'impiego del prodotto in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo. I dati forniti non potranno essere considerati come garanzia o specifica di qualità e non assumiamo alcuna responsabilità diretta o indiretta in relazione al loro uso.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superfici vanno preparate conformemente alle raccomandazioni riportate sulla Scheda Tecnica del prodotto prescelto.

PULIZIA ATTREZZATURE

Usare un detergente per pistola al solvente corretto.

NOTE

- I leganti testurizzati **non** possono essere usati nelle basi opache o nei sottosmalti.
- Non occorre aggiungere 805R per ottenere flessibilità; AU177 e AU179 consentono sufficiente flessibilità per le parti in plastica semi-flessibili. Finiture testurizzate completamente flessibili non possono essere usate con questa tecnologia.
- La maggior parte dei colori testurizzati OEM vengono riportati nei sistemi di informazione colori di.
- Mescolare accuratamente i leganti testurizzanti prima dell'uso.
- AU177 e AU179 possono essere miscelati in qualsiasi proporzione.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Direttiva 2004/42/EC:	2004/42/IIB(e)(840)600: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 600 g/li.

SICUREZZA

Questo prodotto è classificato secondo la normativa (EC) 1272/2008 (CLP). Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. E' fortemente raccomandato l'uso degli appropriati dispositivi di protezione personale durante l'applicazione. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 A GRANA FINE - AU179 A GRANA GROSSA

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte del marchio Cromax®, Un ciclo di verniciatura non e` valido quando i prodotti vernicianti Cromax® vengono utilizzati in combinazione con altri prodotti ed additivi non del marchio Cromax®, escluso quando e` espressamente indicato.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.