

3050S

CHROMACLEAR®



PRODUCTOMSCHRIJVING

ChromaClear 3050S is een veelzijdige solventgedragen blanke lak met een korte droogtijd, uitstekende lakstand en glansbehoud. Hij is gebruiksvriendelijk en kan worden aangebracht op alle solventgedragen en watergedragen basislakken van Cromax.

Blanke lak met mooie lakstand en korte droogtijden


EIGENSCHAPPEN

- 01** Combineert gebruiksgemak met beperkt risico op zakkers.
- 02** Zeer goede en snelle droging - 20 minuten bij 60°C.
- 03** Kan aangebracht worden op Cromax solventgedragen en watergedragen basislakken.
- 04** Brede waaier aan toepassingsmogelijkheden.
- 05** Uitstekende duurzaamheid, goede lakstand en glansbehoud.
- 06** Snelle doorstroming; verhoogt de productiviteit.

Product preparation - application STANDAARD - XK



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6152 / M-6153

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3050S	4	100	4	100	4	100
XK203 *	1	27	-	-	-	-
XK205	-	-	1	27	-	-
XK206	-	-	-	-	1	28

* XK203 is enkel aanbevolen voor binnenkanten, spot- & paneelherstellingen.



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u 45 min



	Spuutopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 u 30 min	6 u	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 15 - 20 min


VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Product preparation - application STANDAARD - MS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en onvet worden.



M-6152 / M-6153

	Standaard	
	Volume	Gewicht
3050S	3	100
AK260	1	35



Houdbaarheid bij 20°C: 4 u



	Spuitoening	Spuitedruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min



	256S	AK260
20 °C	2 u	6 u
60 - 65 °C	20 min	30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 15 - 20 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Producten

3050S ChromaClear®


AK260 High Solids Activator

XK203 Low Emission Activator Fast


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 16 - 18 s bij 20°C




45 - 65 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

395 - 400 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



3050S ChromaClear® kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

CHROMACLEAR®

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Spuitnevelranden in de blanke lak kunnen weggewerkt worden met AK350/AK350A bij heel lage spuitdruk. Dit moet ten laatste 5 min. na het spuiten van de blanke lak gebeuren en moet op horizontale delen vermeden worden.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.
- Voor volledig flexibele systemen zijn de mengverhoudingen beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.