

3060S

EFFICIENCY CLEAR



PRODUCTOMSCHRIJVING

De nieuwe snelle blanke lak die er ook nog eens fantastisch uitziet
Met zijn snelle droogtijd en uitstekende uiterlijk biedt onze nieuwe 2K blanke lak u een echt productiviteitsvoordeel. Zeer veelzijdig en gebruiksvriendelijk: Cromax High Efficiency Clear 3060S helpt u auto's in een mum van tijd op te knappen!

Maak van efficiëntie uw superkracht


EIGENSCHAPPEN

- 01** Uitstekende uitstraling, ongeacht de omstandigheden
- 02** Hoge productiviteit met diverse sneldroogopties: 15 min. bij 60 °C drogen, 30 min. bij 40 °C drogen, 2-3 uur aan de lucht drogen
- 03** Geschikt voor basislakken op oplosmiddel- en waterbasis
- 04** Vrije keuze uit bestaande activatoren en verduuners
- 05** Geschikt voor alle schadetypes, van spot-repairs en plaatdelen tot algeheel herstel

Product preparation - application STANDAARD - XK



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



	Standaard	
	Volume	Gewicht
3060S	4	100
XK203 / XK205 / XK206	1	27
AB380 / AB385 / XB383 / XB387 / XB390	15 %	16



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	luchtkapdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min
Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



	XK203 / XK205 / XK206
18 - 22 °C	2 u - 3 u
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 - 10 min


VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Product preparation - application STANDAARD - MS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



	Standaard	
	Volume	Gewicht
3060S	3	100
256S / AK260	1	34
AB380 / AB385 / XB383 / XB387 / XB390	10 %	12




Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	luchtkapdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min
Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



	AK260 / 256S
18 - 22 °C	2 u - 3 u
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

EFFICIENCY CLEAR

Producten

3060S High Efficiency Clear

XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

AK260 High Solids Activator

256S Activator Fast

XB383 Standard Thinner

XB387 HI-Temp Thinner


XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner

AB380 MS Standard Thinner


AB385 MS HI-Temp Thinner

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .




DIN 4: 14 - 16 s bij 20°C



50 - 65 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

395 - 400 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



3060S High Efficiency Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren

EFFICIENCY CLEAR



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor uitspuitzones moet een specifieke verdunner worden gebruikt. Gebruik AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner. Voor meer gedetailleerde procesinformatie raadpleegt u het technische informatieblad van AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.