

# 635R

# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Chromate-Free Etching Primer 635R is een 2K etsende primer die goedgekeurd werd door meerdere toonaangevende autofabrikanten. Hij kan worden overspoten met 2K Cromax surfacers.

**Goedgekeurde primer**

## EIGENSCHAPPEN


- 01 Aanbevolen als eerste laag voor een primer/surfacer/ aflakstelsel van Cromax.
- 02 Zeer goede corrosieweerstand.
- 03 Uitstekende hechting- en etseigenschappen op alle ferro metalen en lichte legeringen.
- 04 Kan overspoten worden met alle 2K Cromax surfacers.

# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER


## Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd  
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd  
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd  
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd  
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd



M-6148

|             | Standaard |         |
|-------------|-----------|---------|
|             | Volume    | Gewicht |
| <b>635R</b> | 1         | 100     |
| <b>636R</b> | 1         | 90      |




Houdbaarheid bij 20°C: 8 u



|                | Spuitopening | Spuitdruk   |                  |
|----------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Conform</b> | 1.3 - 1.4    | 1.8 - 2 bar | Ingangsdruk      |
| <b>HVLP</b>    | 1.3 - 1.5    | 0.7 bar     | Verstuivingsdruk |

zie instructies van de fabrikant




1 - 2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min  
Einduitdamp tijd: 30 min



|              | <b>636R</b> |
|--------------|-------------|
| <b>20 °C</b> | 30 min      |



2K Surfacer

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 780: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l.


# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER

## Producten


635R Chromate Free Etching Primer

636R Etching Activator Thinner


## Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 16 - 18 s bij 20°C



8 - 10 µm

**Theoretisch  
uitspuitvermogen**  
n

90 m<sup>2</sup>/l bij 1 micron droge laagdikte  
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.  
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

## Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Gebruik enkel kunststof bekken of metalen blikken met een laklaag binnenin.
- Maximum tijd vóór het overspuiten is 48 uur.
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Niet overspuiten met polyester producten, epoxy- of watergedragen producten.
- Niet gebruiken bij RV >80%.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.



## CHROMATE FREE ETCHING PRIMER

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.