

679S

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Ultra Productive Clear 679S is een 2K blanke lak gebaseerd op de gepatenteerde Hyper Cure™ technologie voor bijspuitwerk, paneel- en middelgrote herstellingen in een basislak-blanke lak opbouw. Biedt zeer korte droogtijden wat de productiviteit bevordert en toch zorgt voor een onberispelijke afwerking.

De meest productieve niet-VOC blanke lak met uitstekend uitzicht

EIGENSCHAPPEN

- 01 Makkelijk aan te brengen met een uitstekend en glad uitzicht.
- 02 Biedt uitstekende polijsteigenschappen.
- 03 Biedt snelle luchtdroogtijden en korte uitdamp tijden tussen de lagen en de droogtijd.
- 04 Zeer hoge productieve blanke lak – uitstekend evenwicht tussen fysische droging en cross-linking.
- 05 Combineert het beste van sneldrogende en traditionele blanke lakken.
- 06 Snelle stofvrije tijden helpen oppervlaktefoutjes te voorkomen bij luchtcontaminatie.
- 07 Draagt bij tot de verbetering van de productiviteit ongeacht luchtdroging, geforceerd drogen bij lage temperatuur of IR droging.

679S

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Product preparation - application STANDARD - LS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6152

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
679S	2	100	2	100	2	100
123S	1	51	-	-	-	-
125S	-	-	1	51	-	-
126S	-	-	-	-	1	51



Houdbaarheid bij 20°C: 3 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	123S	125S	126S
20 °C	4 u	5 u	6 u
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 8 - 12 min

VOC-Conform


Deze productmix is niet VOC-conform

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Product preparation - application STANDAARD - MS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6152

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
679S	3	100	3	100	3	100
256S	1	35	-	-	-	-
AK260	-	-	1	36	1	36
421R * / AB380 / XB383	0.6	19	-	-	-	-
AB380 / XB383	-	-	0.6	18	-	-
AB385 / XB387 / XB390	-	-	-	-	0.6	19

* 421R is enkel aanbevolen voor binnenkanten en spot herstelling.



Houdbaarheid bij 20°C: 4 u



	Spuishopening	Spuitedruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	256S // 421R	256S // AB380 / XB383	AK260 // AB380 / XB383	AK260 // AB385 / XB387 / XB390
20 °C	3 u 30 min	4 u	6 u 30 min	7 u 30 min
60 - 65 °C	15 min	15 min	20 min	25 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 5 min

Vol vermogen: 8 - 12 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR


Producten

679S Ultra Productive Clear


123S Fast Activator
125S Standard Activator
126S Slow Activator
256S Activator Fast
AK260 High Solids Activator

421R Varispeed
AB380 MS Standard Thinner
AB385 MS HI-Temp Thinner
XB383 Standard Thinner
XB387 HI-Temp Thinner
XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .




ISO 4: 28 - 37 s bij 20°C
DIN 4: 14 - 16 s bij 20°C



50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

360 - 370 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



679S Ultra Productive Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

ULTRA PRODUCTIVE CLEAR

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.