

710R

1K ULTRA FINE PUTTY



PRODUCTOMSCHRIJVING

Ultra Fine Putty 710R is een fijne 1K afwerkingsplamuur voor kleine krassen of steenslag. De plamuur kan aangebracht worden op onbehandeld staal en OEM fabriekslakken en Cromax onderlagen.

EIGENSCHAPPEN

- 01 Heeft een fijne homogene structuur.
- 02 Geschikt voor de kleinste krassen of luchtbelletjes.
- 03 Zorgt voor een goede hechting.
- 04 Maakt schuren makkelijk met een gladde afwerking als resultaat.
- 05 Is gebruiksklaar – mengen is niet nodig.
- 06 Droogt snel met een gladde, niet-poreuze afwerking.
- 07 Kan snel geschuurd en/of overspoten worden.




710R

1K ULTRA FINE PUTTY


Product preparation - application



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Volledig uitgeharde 2K Surfacer of 2K Epoxy Primer-Surfacer geschuurd en gereinigd



Gebruiksklaar




Niet van toepassing



	710R
20 °C	30 min - 1 u



P240 - P500



Surfacer
Primer-Surfacer

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

710R

1K ULTRA FINE PUTTY

Producten

710R 1K Ultra Fine Putty



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Breng aan in 2 tot 4 dunne lagen met tussentijden van minimum 10 minuten.
- 1K Fine Putty is enkel aanbevolen voor kleine krasjes of steenslag. Voor meer vulling, gebruik een polyester plamuur.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.