

# 759R UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Universal Polyester Putty 759R is een beige VOC-conforme 2K vul- en afwerkingsplamuur. Hij is geschikt voor onbehandeld staal, verzinkt staal, glasvezel polyester en veel OEM fabriekslakken en Cromax onderlagen.

### Universele polyester plamuur

## EIGENSCHAPPEN

- 01 Biedt een uitstekende flexibiliteit.
- 02 Heeft een fijne homogene structuur.
- 03 Laat een hoge laagdikte toe.
- 04 Biedt prima hechting op onbehandeld staal.
- 05 Laat zich makkelijk schuren en levert een gladde afwerking af zonder luchtbelletjes.
- 06 Zorgt voor makkelijke, snelle vulling zonder inzakken.

## 759R

# UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

## Product voorbereiding - verwerking STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd  
Gegalvaniseerde stalen panelen of aluminium, geschuurd en gereinigd  
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd  
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd  
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd  
Volledig uitgeharde 2K Surfacer of 2K Epoxy Primer-Surfacer geschuurd en gereinigd



|                              | 5-25°C  | 25-35°C |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|
|                              | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| <b>759R / 759Rc</b>          | 100     | 100     | 100     |
| <b>762R / BPO RED / 764R</b> | 1 - 2   | 1       | -       |
| <b>BPO BLUE</b>              | -       | -       | 1 - 2   |



Houdbaarheid bij 20°C: 5 min - 8 min



Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.



|                   | 762R / BPO RED / 764R | BPO BLUE        |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>20 °C</b>      | 15 min - 30 min       | -               |
| <b>25 - 35 °C</b> | -                     | 15 min - 30 min |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur  
Half vermogen: 2 - 3 min



Grof schuren P80 - P120  
Eind schuren P180 - P240



Spuitplamuur (behalve gegalvaniseerde panelen)  
Primer  
Primer-Surfacer  
Surfacer  
Als een fijne Plamuur is vereist, gebruik hetzelfde product opnieuw.

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 150: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 150 g/l.

## 759R

# UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

## Producten

759R Universal Polyester Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

## Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.
- 759Rc Universal Polyester Putty + 764R Polyester Putty Verharder zijn geschikt voor doseertoestel 767R.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.