

800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Plastic Adhesion Promoter 800R is een transparante hechtingspromotor voor gebruik op onbehandelde kunststoffen. Hij zorgt voor uitstekende hechting op externe kunststof auto-onderdelen. De Plastic Adhesion promotor 800R is gebruiksklaar of hij kan aangekleurd worden met Centari MasterTints of Imron Fleet Line PowerTints.

Uitstekende hechting op kunststoffen

EIGENSCHAPPEN


- 01 Biedt uitstekende hechting op externe kunststof auto-onderdelen.
- 02 Kan aangekleurd worden met Centari MasterTints en Imron Fleet Line PowerTints.
- 03 Kan onmiddellijk aangebracht worden op ontvette, ongelakte kunststoffen.
- 04 Is gebruiksklaar.
- 05 Ook beschikbaar in spuitbus - 800RA.

PLASTIC ADHESION PROMOTOR


Product preparation - application



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in 3950S Anti-static Degreaser / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met 3950S Anti-static Degreaser.
Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.
Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.
Verwijder grondig alle sporen van lossingsmiddelen
Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.



Gebruiksklaar




Niet van toepassing




	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min
Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



2K Geëlastificeerde Surfacer


VOC-Conform

Deze productmix valt buiten de VOC-wetgeving.

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Producten

800R Plastic Adhesion Promotor

	2 - 5 µm
Theoretisch uitspuitvermogen	84 m²/l bij 1 micron droge laagdikte Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.
	Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Roeren voor gebruik
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Kan ingekleurd worden met AM Centari MasterTints, Imron Fleet Line PowerTints tot max 5%.
- Voor meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld geschikte plastic substraten, raadpleegt u het Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.
- Gespoten kunststof onderdelen mogen binnen de eerste 6 weken niet met een hogedrukreiniger gereinigd worden. Daarna moet men de spuitopening van de hogedrukreiniger minstens 30 cm afstand van het object houden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.