

825R

CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Chromaatvrije Wash Primer-Surfacer 825R Off White is een universele, VOC-conforme 1K wash primer-surfacer. Hij is veelzijdig en chromaatvrij; kan worden gebruikt als een etsende of een vullende wash primer. Chromaatvrije Wash Primer-Surfacer 825R is beschikbaar in ValueShade 2 (off white) en kan donkerder worden gemaakt tot ValueShade 4 (midden grijs) indien nodig.

Chromaatvrije wash primer-surfacer



Ontwikkeld door Cromax, ValueShade levert de optimale ondergrond voor alle aflakkleuren.

EIGENSCHAPPEN

- 01** Heeft een heel goede weerstand tegen corrosie en afschilfering.
- 02** Voorkomt opwerking, schuurkrassen en opzwellings.
- 03** Zorgt voor goede vuleigenschappen samen met uitstekende etseigenschappen op metalen.
- 04** Werkt met de standaard Cromax verdunners.
- 05** Kan ingekleurd worden met AM Centari MasterTints, tot maximum 5% in gewicht.
- 06** Kan overspoten worden met 2K surfacers of solventgedragen aflakken.
- 07** Draagt bij tot de verbetering van de productiviteit.

825R

CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Product preparation - application **STANDAARD NIET SCHUREN**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



M-6149

	VS2	VS3	VS4
825R	100	100	100
AM5	-	2	5

	Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
825R	2	100	2	100
XB383	1	38	-	-
XB387	-	-	1	39



Houdbaarheid bij 20°C: 5 dagen



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



Primer		Primer-surfacer	
1 laag	Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min	1 - 2 lagen	met tussentijds uitdampen: 5 min Einduitdamp tijd: 15 min - 8 u



Primer	Primer-surfacer
2K Surfacers	2K Aflak Centari Basecoats + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.


825R

CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



M-6149

	VS2	VS3	VS4
825R	2	100	100
AM5	-	2	5

	Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
825R / AM5	2	100	2	100
XB383	1	38	-	-
XB387	-	-	1	39



Houdbaarheid bij 20°C: 5 dagen



	Spuishopening	Spuitedruk	
Conform	1.4 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min
vóór geforceerd drogen: 8 min - 10 min



	XB383
20 °C	1 u
60 - 65 °C	15 min



P500 - P600



2K Aflak
Centari Basecoats + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.


CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Producten


825R Chromate Free Wash Primer-Surfacer
AM5 Centari® MasterTint® Jet Black

XB383 Standard Thinner
XB387 HI-Temp Thinner

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.



DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



15 µm per laag

Theoretisch uitspuitvermogen

130 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Gebruik enkel kunststof bekken of metalen blikken met een laklaag binnenin.
- Droog schuren enkel toegestaan om lichtjes op te schuren.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Maximum tijd vóór het overspuiten is 8 uur.



CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.