

# 901R - 907R

## 2K PLASTIC

## PRIMER-SURFACER



### PRODUCTOMSCHRIJVING

2K Plastic Primer-Surfacer Wit 901R/Zwart 907R is een betrouwbare 2K kunststof primer-surfacer. Hij is uiterst bestand tegen steenslag en kan rechtstreeks toegepast worden op OEM externe kunststoffen zonder hechtingpromotor of ondergrondtests. Hij maakt deel uit van het ValueShade concept, dat de optimale onderlaag biedt voor elke aflakkleur.

### Specifieke primer-surfacer voor kunststoffen



Ontwikkeld door Cromax, ValueShade levert de optimale ondergrond voor alle aflakkleuren.

### EIGENSCHAPPEN


- 01** Biedt uitstekende bescherming tegen steenslag.
- 02** Biedt betrouwbare hechting, hoge elasticiteit en goede vulling.
- 03** Behoort tot het ValueShade concept.
- 04** Uitstekende lakstand.
- 05** Draagt bij de verbetering van de productiviteit.
- 06** Kan nat geschuurd worden na geforceerde of luchtdroging.
- 07** Geschikt voor de meest gebruikte OEM externe kunststof auto-onderdelen.

## 2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

### Product preparation - application **STANDAARD NIET SCHUREN**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in 3871S Plastic Prepclean / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met 3950S Anti-static Degreaser.  
 Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.  
 Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.  
 Verwijder grondig alle sporen van lossingsmiddelen  
 Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.



|                    | VS1 | VS2              | VS3 | VS4 | VS5     | VS6 | VS7 |
|--------------------|-----|------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| <b>901R</b>        | 100 | 94               | 86  | 67  | 50      | 33  | -   |
| <b>907R</b>        | -   | 6                | 14  | 33  | 50      | 67  | 100 |
|                    |     | <b>Standaard</b> |     |     |         |     |     |
|                    |     | Volume           |     |     | Gewicht |     |     |
| <b>901R / 907R</b> |     | 1                |     |     | 100     |     |     |
| <b>915R</b>        |     | 1                |     |     | 73      |     |     |



Houdbaarheid bij 20°C: 8 u



|                | <b>Spuitopening</b> | <b>Spuitdruk</b> |                  |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Conform</b> | 1.3 - 1.4           | 1.8 - 2 bar      | Ingangsdruk      |
| <b>HVLP</b>    | 1.3 - 1.4           | 0.7 bar          | Verstuivingsdruk |

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1  
 1 spuitgang  
 1ste: dun en gesloten  
 2de: normaal

Einduitdamp tijd: 20 min - 1 dag met 2K Aflakken / Centari Basecoats  
 Einduitdamp tijd: 45 min - 1 dag met Cromax Basecoat



P800 - P1000



Geëlastificeerde 2K aflak  
 Basislak + geëlastificeerde blanke lak

VOC-Conform

Deze productmix valt buiten de VOC-wetgeving.

## 901R - 907R

## 2K PLASTIC PRIMER-SURFACER


### Producten

901R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS1


907R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS7

915R 2K Plastic Activator

### Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



25 - 30 µm

#### Theoretisch uitspuitvermogen

195 m<sup>2</sup>/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

### Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Het product moet bewaard worden op 20°C.
- Gespoten kunststof onderdelen mogen binnen de eerste 6 weken niet met een hogedrukreiniger gereinigd worden. Daarna moet men de spuitopening van de hogedrukreiniger minstens 30 cm afstand van het object houden.
- Moet overgespoten worden binnen maximum 24 uur.
- PE, PP en POM mogen niet overgespoten worden vanwege adhesieproblemen.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Voor meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld geschikte plastic substraten, raadpleegt u het Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.



**901R - 907R**

## 2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.