

CC6300

VOC PROTECT CLEAR



PRODUCTOMSCHRIJVING

VOC Protect Clear CC6300 is een veelzijdige blanke lak die uitzonderlijke robuustheid koppelt aan een diepglanzende afwerking. Zijn formule met een hoog vastestofgehalte biedt een langdurige glans die uiterst bestand is tegen krassen, chemische stoffen en weersinvloeden.

Veelzijdig met uitstekende krasbestendigheid

EIGENSCHAPPEN


- 01** Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, 1,5 en 2-lagen applicatie mogelijk.
- 02** Zorgt voor een duurzame, hoogglans afwerking.
- 03** Biedt uitstekende weerstand tegen krassen, chemische stoffen en weersinvloeden, gebaseerd op high-build harstechnologie.
- 04** Kan toegepast worden op alle solventgebaseerde en watergedragen basislakken.

VOC PROTECT CLEAR


Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6152

	Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
CC6300	3	100	3	100
XK205	1	37	-	-
XK206	-	-	1	38



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	XK205 / XK206
60 - 65 °C	35 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

VOC PROTECT CLEAR


Producten

CC6300 VOC Protect Clear


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.




ISO 4: 41 - 49 s bij 20°C
DIN 4: 17 - 19 s bij 20°C



45 - 55 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

485 - 490 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



CC6300 VOC Protect Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Kan ook in 2 lagen aangebracht worden, waarbij 10 minuten tussenuitdamp tijd en 10 minuten uitdamp tijd voor bakken wordt gerespecteerd



VOC PROTECT CLEAR

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.