

# CC6400

## STANDARD VOC CLEAR



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Standard VOC Clear CC6400 is een sterke blanke lak die kan worden gebruikt voor kleine herstellingen maar ook voor volledig overspuiten. Hij werd speciaal ontwikkeld voor een traditionele applicatie in twee lagen en levert uitstekende resultaten.

**Sterke blanke lak**  
**Standvastige kwaliteit en productiviteit**

### EIGENSCHAPPEN

- 01** Ontwikkeld voor een traditionele twee-lagen applicatie, maar applicatie in 1,5 laag is ook mogelijk.
- 02** Eenvoudig in gebruik en constant resultaat dankzij het gebruik van AZ9100/AZ9101.
- 03** Efficiënte droogresultaten.
- 04** Geschikt voor bijspuitwerk, paneel- en volledig herspuiten.
- 05** Sterke resultaten.
- 06** Prima uitzicht, zeer goede lakstand en glansbehoud en duurzaamheid.
- 07** Kan gebruikt worden op alle Cromax water- en solventgedragen basislakken.
- 08** Zorgt voor een gladde, hoogwaardige afwerking met laag risico op zakkers.

## STANDARD VOC CLEAR

### Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie  
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6151

|                           | Spot & paneel<br>herstelling |         | Standaard |         | Groot oppervlak |         |
|---------------------------|------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|---------|
|                           | Volume                       | Gewicht | Volume    | Gewicht | Volume          | Gewicht |
| <b>CC6400</b>             | 3                            | 100     | 3         | 100     | 3               | 100     |
| <b>XK203 *</b>            | 1                            | 37      | -         | -       | -               | -       |
| <b>XK205</b>              | -                            | -       | 1         | 37      | -               | -       |
| <b>XK206</b>              | -                            | -       | -         | -       | 1               | 38      |
| <b>AZ9100 / AZ9101 **</b> | 0.2                          | 7       | 0.2       | 7       | 0.2             | 7       |

\* XK203 enkel voor binnenkanten & spotherstellingen. Geen horizontale delen.

\*\* AZ9101 kan gebruikt worden bij temperaturen hoger dan 30° C



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 15 min



|                | Spuitopening | Spuitdruk     |                  |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Conform</b> | 1.3 - 1.4    | 1.8 - 2.2 bar | Ingangsdruk      |
| <b>HVLP</b>    | 1.3 - 1.4    | 0.7 bar       | Verstuivingsdruk |

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



|                   | <b>XK203</b> | <b>XK205</b> | <b>XK206</b> |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>60 - 65 °C</b> | 25 min       | 30 min       | 35 min       |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur  
Half vermogen: 5 min  
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

## CC6400

## STANDARD VOC CLEAR


### Producten

CC6400 Standard VOC Clear


XK203 Low Emission Activator Fast  
XK205 Low Emission Activator  
XK206 Low Emission Activator Slow

AZ9100 Performance Agent  
AZ9101 Performance Agent Slow


### Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .




ISO 4: 49 - 57 s bij 20°C  
DIN 4: 19 - 21 s bij 20°C



50 - 60 µm

#### Theoretisch uitspuitvermogen

450 - 500 m<sup>2</sup>/l bij 1 micron droge laagdikte  
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.  
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



CC6400 Standard VOC Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

## STANDARD VOC CLEAR

### Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Kan ook aangebracht worden over geactiveerde Centari basislakken.
- Kan ook in 1,5 laag worden aangebracht, waarbij 0-2 minuten tussen uitdamp tijd en 5-10 minuten einduitdamp tijd wordt aangehouden.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.
- Voor volledig flexibele systemen zijn de mengverhoudingen beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.