

CC6500

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR



PRODUCTOMSCHRIJVING

CC6500 High Performance VOC Clear is een universele blanke lak. Hij helpt schadeherstelbedrijven hun workflow te optimaliseren en de output te verhogen dankzij het gebruiksgemak en meerdere droogopties, terwijl hij hoge prestaties levert met een hoogglans resultaat.

Een high-solid blanke lak met een uitstekende uitstraling. Gemakkelijk aan te brengen en snel drogend.

EIGENSCHAPPEN

- 01** Eenvoudig aan te brengen in twee lagen met een uitstekende verticale stabiliteit.
- 02** Uitstekende lakstand en glansbehoud van de toplaag.
- 03** Verschillende droogmogelijkheden: 15 min/60 °C of 30 min/40 °C.
- 04** Speciale eigenschappen die de productiviteit verhogen, zoals snelle polijstbaarheid.
- 05** Geschikt voor alle schadetypes, van spot-repairs en plaatdelen tot algeheel herstel.
- 06** Eenvoudige mengverhouding van 2:1 met AR7505 High Performance Clearcoat Activator + 10% AZ9500 High Performance VOC Agent.
- 07** Bevat een langzame verharder en een langzaam additief voor warme en vochtige omstandigheden.

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



	Standaard		High Temp	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
CC6500	2	100	2	100
AR7505	1	52		
AZ9500	0.3	13		
AR7506*			1	51
AZ9501*			0.3	14

*Bij temperaturen boven 35°C wordt aanbevolen om AR7506 High Performance Clearcoat Activator Slow en AZ9501 High Performance VOC Agent Slow te gebruiken.



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 2 min - 5 min
Uitdamp tijd alvorens IR droging: 5 min



	AR7505 / AR7506
18 - 22 °C	12 u - 16 u
40 - 45 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(c) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Producten

CC6500 High Performance VOC Clear

AR7505 High Performance Clearcoat Activator


AR7506 High Performance Clearcoat Activator Slow

AZ9500 High Performance VOC Agent


AZ9501 High Performance VOC Agent Slow

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 14 - 16 s bij 20°C




50 - 60 μm

Theoretisch uitspuitvermogen

500 - 505 m^2/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



CC6500 High Performance VOC Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Opmerkingen

- Deze blanke lak is ontwikkeld voor een productieve droging bij 40°C en 60°C.
- Herstellingen die uitgespoten worden vereisen het gebruik van een specifieke uitspuitverduunning: AZ9550 High Performance Uitspuitverdunner. Raadpleeg de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Matteren van de CC6500 High Performance VOC Blanke lak is niet mogelijk.
- Voor kunststof en flexibele ondergronden is geen toevoeging van 805R Flexibel Additief nodig in deze Blanke Lak. Voorbereiding met een geëlastificeerde surfacer is nog steeds noodzakelijk, zie de respectievelijke TDS van de surfacer voor meer details.
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.