

EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Imron Fleet Line 2K MS Aluminium Clearcoat EL700 is een acrylgebaseerde blanke lak met medium aandeel vaste stoffen, vooral geschikt voor gebruik op bruut, geborsteld of gedraaid aluminium evenals andere lichte metalen.

EIGENSCHAPPEN

- 01 Biedt hoge flexibiliteit en uitstekende hechting op verschillende licht metalen en kunststof ondergronden.
- 02 Biedt goede bescherming van de ondergrond zonder het oorspronkelijke uiterlijk te veranderen.


EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Gewalst / geëxtrudeerd of gedraaid aluminium
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.



	Spot & paneel herstelling		Groot oppervlak		Standaard	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
EL700	8	100	8	100	8	100
ET645	1	14	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	14
ET655	-	-	1	14	-	-
ET745	3.2 - 3.6	34 - 38	-	-	-	-
ET750	-	-	-	-	3.2 - 3.6	37 - 42
ET755	-	-	3.2 - 3.6	38 - 43	-	-



Houdbaarheid bij 20°C: 4 u - 6 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



2 gesloten laag.

met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min
vóór geforceerd drogen: 15 min - 20 min



	ET645 / ET650 / ET655
20 - 25 °C	12 u - 16 u
55 - 60 °C	45 min - 1 u

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR

Producten

EL700 Imron® Fleet Line 2K MS Aluminium Clear

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast

ET650 Imron® Fleet Line Activator HS


ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast


ET750 Imron® Fleet Line Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 20 - 24 s bij 20°C



40 - 60 µm 2 lagen

Theoretisch uitspuitvermogen

335 - 340 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.



EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.